

Consumables for PVD applications

Evaporation Materials and Accessories



Contents | Inhalt | 目录

Consumables for Optics and Microelectronics Verbrauchsmaterial für Optik und Mikroelektronik 光学与微电子应用的耗材	6
Accessories Zubehör 附件	52
Technical Data Technische Daten 技术数据	82
Risk and Safety Phrases Gefahren- und Sicherheitshinweise 危险和安全条款	126

Umicore – A world leader in material technology

Umicore is a global materials technology group. It focuses on application areas where its expertise in materials science, chemistry and metallurgy makes a real difference. Its activities are centred on four business areas: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials and Recycling. Each business area is divided into marketfocused business units offering materials and solutions that are at the cutting edge of new technological developments and essential to everyday life.

Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to clean technologies, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries and photo-voltaics, fuel cells, and recycling.

Umicore's overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: „**materials for a better life**“.

Umicore Thin Film Products

Umicore Thin Film Products (TFP) is a globally active business unit within the Umicore group and one of the leading producers of coating materials for physical vapour deposition (PVD) with almost 60 years of experience in this field.

Umicore TFP offers high quality coating materials for all current coating processes and applications with a product portfolio covering a wide range of highly effective evaporation materials, sputtering targets, and accessories.

Umicore TFP stands for exceptional quality, on time delivery, and reliable service.

Umicore – weltweit führend bei Materialtechnologie

Umicore ist ein weltweit operierender Materialtechnologie-Konzern, der sich auf Anwendungsbe-reiche konzentriert, in denen er sich durch sein Know-how in Werkstoffkunde, Chemie und Metallurgie von seinen Mitbewerbern abhebt. Seine Aktivitäten richten sich auf vier Geschäftssegmente: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials und Recycling. Jedes Geschäftssegment ist in marktorien-tierte Geschäftsbereiche untergliedert, die Werkstoffe und Lösungen bieten, die sich auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung befinden und für das tägliche Leben unverzichtbar sind.

Umicore erzielt den Großteil seiner Umsätze mit sauberen Technologien, wie Autoabgaskatalysatoren, Werkstoffen für wiederaufladbare Batterien, Solarzellen und Photovoltaikanwendungen, Brennstoffzel-len und Recycling, und konzentriert seine Forschung und Entwicklung vorrangig auf diese Bereiche.

Umicores oberstes Ziel nachhaltiger Wertschöpfung basiert auf der Ambition, Werkstoffe auf eine Weise zu entwickeln, zu produzieren und zu recyceln, die dem Anspruch des Unternehmens gerecht wird: „**Materials for a better life**“.

Umicore Thin Film Products

Umicore Thin Film Products (TFP) ist ein global operierendes Unternehmen innerhalb der Umicore Gruppe und einer der führenden Produzenten von Beschichtungsmaterialien für die PVD-Beschich-tungstechnik mit fast 60-jähriger Erfahrung auf diesem Gebiet.

Umicore TFP bietet qualitativ hochwertige Materialien für alle bekannten Beschichtungsverfahren und -applikationen. Das Produktportfolio umfasst eine breite Palette von hocheffektiven Aufdampfma-terialien, Sputtertargets und Zubehör.

Umicore TFP steht für hervorragende Qualität, Liefertreue und verlässliche Serviceleistungen.

优美科 —— 材料技术领域的世界领导者

作为材料技术领域的世界领导者，优美科集团的业务涉及四个板块：催化剂、能源材料、性能材料和再生利用。每个板块又细分为各自市场关注的业务单元。

与众不同的是，优美科在材料科学、化学和冶金领域的专业技术对于与日常生活息息相关的产 品和尖端技术的产品都有重要的影响。优美科以“**材料创造更好的生活**”为使命，致力于开发、生产和回收材料，力求源源不断的创造价值。

优美科薄膜产品事业部

优美科薄膜产品事业部是优美科集团中全球性的业务部门，是物理气相沉积(PVD)用镀膜材料的领 先生产商之一。在这个领域中，我们已拥有近60年的经验。

优美科薄膜产品事业部能够为现今所有的镀膜生产过程和应用提供高质量的镀膜材料，其产品覆盖范围广，包括高效的蒸发材料、溅射靶材和各种镀膜辅料。

优美科薄膜产品事业部代表着优异的品质、快捷准时的交货和可靠的服务。



Balzers



Beijing



Hsinchu



Providence

Quality Assurance

The Balzers location is certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 standards. All other production sites are also ISO 9001 and ISO 14001 certified. Documentation, process specifications, traceability, sophisticated analytical methods, and continuously trained employees guarantee the highest and most consistent product reliability.

Qualitätssicherung

Der Standort Balzers ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 Standards. Alle anderen Produktionsstandorte sind ebenfalls ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dokumentation, Prozess-Spezifikationen, Rückverfolgbarkeit, anspruchsvolle analytische Methoden und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter garantieren höchste und konsistente Verlässlichkeit ihrer Produkte.

质量保证

Balzers生产基地已经获得以下认证: ISO 9001, ISO 14001与OHSAS 18001。所有其他地点的生产基地也已经获得ISO 9001与ISO 14001认证。我们所具备的规范的系统记录、产品规格、产品的售后追踪、全面且专业的分析手段,以及训练有素的员工都确保了我们的产品具有最高的品质、可靠性与稳定性。



Optics

Electronics and Semiconductors

Contents | Inhalt | 目录

Oxides Oxide 氧化物	Fluorides Fluoride 氟化物	Pure Metals/Semiconductors
Aluminium oxide Aluminiumoxid 氧化铝 10	Barium fluoride Bariumfluorid 氟化钡 26	Reine Metalle/Halbleiter
Cerium oxide Cerioxid 氧化铈 10	Calcium fluoride Calciumfluorid 氟化钙 26	纯金属/半导体
Chromium oxide Chromoxid 氧化铬 10	Cerium fluoride Cerfluorid 氟化铈 26	Aluminium Aluminium 铝 38
Hafnium oxide Hafniumoxid 氧化铪 12	Cryolite Kryolith 冰晶石 26	Chromium Chrom 钼 40
ITO ITO 氧化铟锡 12	Dysprosium fluoride Dysprosiumfluorid 氟化镝 26	Copper Kupfer 铜 40
Lida Lida Lida (氧化镧铌) ^① 12	Lanthanum fluoride Lanthanfluorid 氟化镧 26	Germanium Germanium 锗 42
Latit S Latit S Latit S (镧钛氧化物) 12	Magnesium fluoride Magnesiumfluorid 氟化镁 26	Hafnium Hafnium 钽 42
Magnesium oxide Magnesiumoxid 氧化镁 12	Neodymium fluoride Neodymfluorid 氟化钕 26	Indium Indium 钷 42
Niobium oxides Nioboxide 氧化铌 14	Ytterbium fluoride Ytterbiumfluorid 氟化镱 28	Molybdenum Molybdän 钼 42
Paso I Paso I Paso I (氧化铝锆) ^① 14	Paso II Paso II Paso II (氧化铝锆) ^① 14	Nickel Nickel 镍 42
Paso III Paso III Paso III (氧化铝锆) ^① 14	Paso III Paso III Paso III (氧化铝锆) ^① 14	Niobium Niob 钼 42
Scandium oxide Scandiumoxid 氧化钪 14	Scandium oxide Scandiumoxid 氧化钪 14	Silicon Silizium 硅 44
Silicon dioxide Siliziumdioxid 二氧化硅 16	Silicon monoxide Siliziummonoxid 一氧化硅 18	Tantalum Tantal 钨 44
Orsit Orsit Orsit (二氧化硅(大片)) ^① 16	Zinc sulfide Zinksulfid 硫化锌 30	Tin Zinn 锡 44
Lima Lima Lima (氧化硅铝) ^① 16	Sulfides Sulfide 硫化物	Titanium Titan 钛 46
Silicon monoxide Siliziummonoxid 一氧化硅 18	Hydrophobic Materials 	Tungsten Wolfram 钨 46
Flexo Flexo Flexo (一氧化硅(片状)) ^① 18	Hydrophobe Materialien 	Yttrium Yttrium 钇 46
Tantalum oxides Tantaloxyde 氧化钽 18	防水膜料	Zirconium Zirkon 锆 46
Rena Rena Rena (特种氧化钽) ^① 20	Topcoat Topcoat Topcoat (普通防水) 32	Precious Metals Edelmetalle
Titanium oxides Titanoxide 氧化钛(多种) 20	EverClean EverClean EverClean (超防水) 32	贵金属
Dralo Dralo Dralo (氧化钛铝) ^① 22	Color Materials Farbmaterialien 	Gold Gold 金 48
Alvirit Alvirit Alvirit (氧化钛铌) ^① 22	彩色膜料	Gold-Germanium Gold-Germanium 金-锗 48
Ida Ida Ida (氧化钛锆) ^① 22	Brown Braun 棕色 34	Palladium Palladium 钯 48
Tungsten oxide Wolframoxid 氧化钨 22	Grey Grau 灰色 36	Platinum Platin 铂 50
Yttrium oxide Yttriumoxid 氧化钇 22	Yellow Gelb 黄色 36	Rhodium Rhodium 铑 50
Zirconium monoxide Zirkonmonoxid 一氧化锆 22	Blue Blau 蓝色 36	Silver Silber 银 50
Zirconium dioxides Zirkonoxide 二氧化锆 22		Silver-Copper Silber-Kupfer 银-铜 50
Roma Roma Roma (氧化锆钽) ^① 24		
Zirconium-Titanium oxide Zirkon-Titan-Oxid 氧化锆钛 24		

^① Application Guidelines for Special Materials see pages 118-121.
^① Applikationshinweise für Spezialmaterialien siehe Seiten 118-121.
^① 特殊材料的应用指南请参阅 118-121.



Umicore Thin Film Products, the best in class for coating materials, offer a complete range of high performance evaporation materials, sputtering targets and accessories for physical vapour deposition.

Umicore Thin Film Products (TFP) successfully develops, manufactures, sells and recycles high quality coating materials for thin film applications in the ophthalmic, precision optics, advanced packaging, compounds, microsystems, and silicon front end segments.

Due to a strong cooperation with leading system manufacturers, Umicore TFP provides sputtering targets and evaporation materials to a wide selection of coating systems. Target size and microstructure are designed to serve the latest technology.

Our international sales network ensures close co-operation to ensure efficient customer-specific solutions and on-time delivery of our products.

Umicore TFP well-equipped analytical lab allows a variety of measurements like film stress for single or multilayer, contact angle of liquids, environmental stability, spectral curves from UV up to IR (190 nm - 25 µm) and much more.

Production of Umicore TFP evaporation materials continually monitored by quality testing each batch on in-house evaporation coating systems. State-of-the-art analytical tools like the LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) analyze on a daily basis coating material which is used in coatings for ophthalmic, laser, lighting and projection systems, camera lenses, information technology, medical or automotive applications, to name but a few. A special, dedicated mechanical shop produces tungsten,

molybdenum or tantalum evaporation sources, tailored to specific customer requirements.

The reliability of Umicore TFP's quartz crystals is widely known in the industry, which is another reason why Umicore TFP plays a major role in supplying these sensitive products.

Technological know-how and a worldwide sales network, coupled with intensive cooperation with customers, institutes and leading system manufacturers enable Umicore TFP to remain a leading coating material supplier.

Umicore Thin Film Products, unübertroffen bei optischen Aufdampfmaterialien, bietet ein umfassendes Sortiment an leistungsfähigen Aufdampfmaterialien, Sputtertargets und Zubehör für die PVD Beschichtungstechnik.

Umicore Thin Film Products (TFP) entwickelt, produziert, liefert und recycelt Beschichtungsmaterialien von höchster Qualität für Dünnschicht-Applikationen in den Segmenten Optik, Präzisionsoptik, Advanced Packaging, Compounds, Micro Systems und Silicon Front End.

Dank einer engen Zusammenarbeit mit führenden System-Herstellern bietet Umicore TFP Zerstäubungstargets und Aufdampfmaterialien für eine Vielzahl von Beschichtungssystemen. Größen und Mikrostruktur der Targets entsprechen in ihrem Design dem neusten Stand der Technologie.

Unsere internationalen Verkaufsgesellschaften stellen durch eine effiziente Zusammenarbeit sicher, dass wir unseren Kunden optimale spezifische Lösungen anbieten können und die Produkte zum gewünschten Zeitpunkt bereit-stehen.

Ein bestausgerüstetes Analyselabor bei Umicore

TFP ermöglicht eine Vielzahl von Messungen wie zum Beispiel Schichtspannung für Einzelschichten und Schichtsysteme, Kontaktwinkel von Flüssigkeiten, Umweltbeständigkeit, Spektralmessungen vom UV bis IR (190 nm - 25 µm) und noch viel mehr.

Die Produktion von Aufdampfmaterialien wird ständig überwacht, indem Stichproben jeder Serie einem Qualitäts-test auf den hauseigenen Beschichtungssystemen unterzogen werden.

Analyseinstrumente auf dem neuesten Stand der Technik wie zum Beispiel die LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) untersuchen täglich Beschichtungsmaterial für optische Laser-, Licht- und Projektionssysteme, für Kameraobjektive, Informationstechnologie, medizinische- oder automotiv Anwendungen um nur einige zu nennen.

Die unternehmenseigene mechanische Fertigung produziert Verdampfungsquellen aus Wolfram, Molybdän oder Tantal, massgeschneidert für spezifische Anforderungen der Kunden.

Die Verlässlichkeit der Umicore TFP Schwingquarze hat in der gesamten Industrie einen ausgezeichneten Ruf, was auch einer der Gründe ist warum Umicore TFP in der Lieferung dieser anspruchsvollen Produkte eine führende Rolle spielt.

Technologie Know-how und ein weltweites Vertriebsnetz, gepaart mit enger Zusammenarbeit mit Kunden, Instituten und führenden Systemproduzenten ermöglicht es Umicore TFP auch weiterhin ein führender Zulieferer für Beschichtungsmaterialien zu bleiben.

优美科薄膜产品事业部——光学镀膜材料领域中的佼佼者，为物理气相沉积提供一系列高性能的蒸发材料、溅射靶材和镀膜辅料

优美科薄膜产品事业部成功地研发、制造、销售并循环高质量的镀膜材料，其广泛应用于眼视光学、精密光学、先进包装材料、复合材料、微系统、半导体行业等。基于与世界顶级系统制造厂商的强强合作，优美科薄膜产品事业部为其镀膜系统配备了覆盖广泛的溅射靶材和蒸发材料。靶材尺寸与微结构可为最新的晶片量身设计。

我们全球布局的销售网络确保与客户之间建立紧密的合作关系，为每位客户提供高效、特定的解决方案，并确保快捷准时的交货。

优美科薄膜产品事业部设备先进的分析实验室为高水平的检测提供了可能，例如：单层或多层膜的膜层应力，液体的接触角，环境稳定性，从紫外到红外(190 nm - 25 µm)区域的光谱曲线等。

优美科薄膜产品事业部蒸发材料的生产质量一直都坚持严格把关，每一批料都要经过蒸发镀膜系统的测试。以LA-ICP-MS为代表的世界上最先进的检测工具每天都肩负着为广泛应用于眼镜、激光、照明和投影系统、照相机镜头、信息科技、医疗和汽车领域的镀膜材料检测的任务。

为了满足客户的特殊要求，我们还专门准备了一个生产钨、钼和钽等蒸发源的车间。

优美科薄膜产品事业部石英晶振片的可靠性在镀膜行业里众所周知，这也成为我事业部在提供这类感应产品方面占有重要地位的另一个原因。

专有的技术和世界范围的销售网络，加上与客户、研究院所和先进的镀膜设备生产厂商的紧密合作，使得优美科薄膜产品事业部一直是镀膜材料的主要供应商。

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material	Technical Data Sheet										Evaporation Parameters				Properties				Remarks
	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	low	high	at 550 nm	at 10 μm	
Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	low	high	at 550 nm	at 10 μm	Bemerkungen				
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围 μm	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注	1 数据来源不明确。	2 参阅基本材料与蒸发技术数据。				
Aluminum oxide	Al ₂ O ₃	0481233	99.6%	granulate	0.7 - 1.5 mm	100 g	~4.0	2000 - 2072	2050 ¹	2200 ¹	~0.19	~7	~1.64						
Aluminumoxid		0481234	99.6%	Granulat	0.7 - 1.5 mm	500 g													
氧化铝																			
		0489259	99.6%	granulate	1.5 - 3.5 mm	500 g													
		0489257	99.6%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	1 kg													
		0489137	99.6%	granulate	3.0 - 6.0 mm	1 kg													
				Granulat															
		0481228	99.98%	tablets	Ø 12.5 x 7 mm	100 g													
		0481229	99.98%	Tabletten	Ø 12.5 x 7 mm	500 g													
		0489183	99.99%	granulate	2.5 - 6.0 mm	100 g													
		0489184	99.99%	Granulat	2.5 - 6.0 mm	500 g													
		0489182	99.99%		2.5 - 6.0 mm	1 kg													
		0481626	99.5%	disks	Ø 25 x 6 mm	5 pcs													
				Scheiben															
		0481627	99.5%	disks	Ø 60 x 7 mm	5 pcs													
				Scheiben															
		0489098	99.99%	starter slug	Ø 37/28 x 17 mm 14 ccm	1 pc													
Cerium oxide	CeO ₂	0481258	99.5%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	7.1	2727	1660	1810	0.4	12	~2.20						
Ceroxid		0481259	99.5%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g													
氧化铈																			
Chromium oxide	Cr ₂ O ₃	0484503	99%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	5.2	2240 - 2291	1740	1900	0.6	8	~2.50 ¹						
Chromoxid		0484504	99%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g													
氧化铬		0484502	99%		0.7 - 3.5 mm	1 kg													

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material	Technical Data Sheet										Properties				Notes	
	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen	1 Origin of value uncertain. 2 See General Material & Evaporation Technical Data.
Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitbereich μm	low	high	at 550 nm	at 10 μm	1 Ursprung des Wertes unbestimmt. 2 Siehe Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten.	
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围 μm	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注	1 数据来源不明确。 2 参阅基本材料与蒸发技术数据。		
Hafnium oxide	HfO ₂	0481693	99.9%	granulate	0.4 - 3.5 mm	100 g	9.7	2733 - 2783	2500	2700	0.23	~8	1.90 - 2.07			
Hafniumoxid		0481694	99.9%	Granulat	0.4 - 3.5 mm	500 g										
氧化铪		0481692	99.9%		0.4 - 3.5 mm	1 kg										
		0707542-00100G	99.9%	granulate	1.5 - 3.5 mm	100 g										
		0707542-00500G	99.9%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	500 g										
		0707542-01000G	99.9%		1.5 - 3.5 mm	1 kg										
		0489478	99.9%	granulate	3.5 - 5.0 mm	100 g										
		0489479	99.9%	Granulat	3.5 - 5.0 mm	500 g										
		0481778	99.9%	tablets	Ø 10 x 5.5 mm	100 g										
		0481779	99.9%	Tabletten	Ø 10 x 5.5 mm	500 g										
		0489628	99.9%	tablets	Ø 18 x 5 mm	100 g										
		0489629	99.9%	Tabletten	Ø 18 x 5 mm	500 g										
ITO 83/17%	In-Sn-oxide	0481868	99.5%	tablets	Ø 8 x 4.5 mm	100 g	7.1	1730	~700 ^{1,2}		~0.4	~1.1	1.90 - 2 ²		Xn; R48/20	
ITO 83/17%		0481869	99.5%	Tabletten	Ø 8 x 4.5 mm	500 g										
氧化铟锡 83/17%		0703919	99.5%	granulate	1.0 - 3.0 mm	100 g										
		0702967	99.5%	Granulat	1.0 - 3.0 mm	500 g										
ITO 90/10%	In-Sn-oxide	0703921	99.99%	granulate	3.0 - 6.0 mm	100 g	7.1	1730	~700 ¹		~0.4	~1.1	1.90 - 2 ²		Xn; R48/20	
ITO 90/10%		0703922	99.99%	Granulat	3.0 - 6.0 mm	500 g										
氧化铟锡 90/10%																
Lida	La-Nb-oxide	0481849		granulate	0.7 - 3.5 mm	500 g	6.1				0.35	10	~2.10 ²		Xi; R36/37/38, S22	
Lida				Granulat												
Lida (氧化镧铌)																
Lati S	La-Ti-oxide	0710077-00100G		granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	5.9 - 6.2				0.38	7	1.90 - 2.12			
Lati S		0710077-00500G		Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g										
Lati S (镧钛氧化物)		0710077-01000G			0.7 - 3.5 mm	1 kg										
Magnesium oxide	MgO	0481263	99.5%	tablets	Ø 11.5 x 8.5 mm	100 g	3.6	2852	1700	1900	0.2	~8	1.65 - 1.74			
Magnesiumoxid		0481264	99.5%	Tabletten	Ø 11.5 x 8.5 mm	500 g										
氧化镁		0700428	99.5%	granulate	1.0 - 3.0 mm	100 g										
		0700512	99.5%	Granulat	1.0 - 3.0 mm	500 g										

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material Aufdampfmaterial	Composition Zusammensetzung	Part number Artikelnummer	Purity Reinheit	Form Form	Dimensions Abmessungen	Quantity Menge	Theoretical Density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C) g/cm³	Melting point Schmelzpunkt	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C)	Film transparency range typically used Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitssbereich 典型使用的薄膜透光范围 μm	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜的光学折射率 n 薄膜消光系数 k at 550 nm at 10 μm	Remarks Bemerkungen
	镀膜材料 成分	编号 Artikelnummer	纯度 Reinheit	形式 Form	尺寸规格 Abmessungen	数量 Menge	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 Schmelzpunkt	典型使用的薄膜透光范围 μm	低 low	高 high	备注 Bemerkungen
Niobium oxide Nioboxid 氧化铌	Nb ₂ O _{5-x}	0481793	99.95%	granulate	0.7 - 5.0 mm	100 g	4.5	1480 - 1490	1700	1860	0.38 - 0.42	8 2.27 - 2.33
		0481794	99.95%	Granulat	0.7 - 5.0 mm	500 g						
		0481792	99.95%		0.7 - 5.0 mm	1 kg						
Niobium oxide II Nioboxid II 氧化铌 II	Nb ₂ O ₅	0794403-01000G	99.99%	granulate Granulat	1.0 - 5.0 mm	1 kg	4.5	1480 - 1490	1700	1860	0.38 - 0.42	8 2.27 - 2.33
		0794404-01000G	99.99%	granulate Granulat	1.0 - 3.0 mm	1 kg						
Paso I Paso I Paso I (氧化铝镨)	Al-Pr-oxide	0481833		granulate	0.7 - 5.0 mm	100 g	4.6			0.38	9 1.70 ²	
		0481834		Granulat	0.7 - 5.0 mm	500 g						
Paso II Paso II Paso II (氧化铝镨)	Al-Pr-oxide	0481838		granulate	0.7 - 5.0 mm	100 g	5.2			0.38	9 1.80 ²	
		0481839		Granulat	0.7 - 5.0 mm	500 g						
Paso III Paso III Paso III (氧化铝镨)	Al-Pr-oxide	0481843		granulate	0.7 - 5.0 mm	100 g	5.9			0.38	9 1.90 ²	
		0481844		Granulat	0.7 - 5.0 mm	500 g						
Scandium oxide Scandiumoxid 氧化钪	Sc ₂ O ₃	0706946-00100G		granulate	0.7 - 5.0 mm	100 g	3.9	2420 - 2530	~2400	~2600	0.24	~12 1.76 - 1.92
		0706946-00500G		Granulat	0.7 - 5.0 mm	500 g						

! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material	Aufdampfmaterial										Bemerkungen										
	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks								
Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k									
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围 μm	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	Bemerkungen								
Silicon dioxide Siliziumdioxid 二氧化硅	SiO ₂	0481269	99.99%	granulate	0.2 - 0.7 mm	500 g	2.2	1720	2000	<0.2	9	1.45 - 1.48									
	fused silica	0481266	99.99%	Granulat	0.2 - 0.7 mm	5 kg															
		0481889	99.99%	granulate	1.5 - 3.5 mm	500 g															
		0481887	99.99%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	1 kg															
		0481723	99.99%		1.5 - 3.5 mm	2 kg															
		0481886	99.99%		1.5 - 3.5 mm	5 kg															
		0481689	99.99%	granulate	1.5 - 5.0 mm	500 g															
		0481687	99.99%	Granulat	1.5 - 5.0 mm	1 kg															
		0481686	99.99%		1.5 - 5.0 mm	5 kg															
		0481630	99.99%	disks Scheiben	Ø 21 x 5 mm	10 pcs															
		0481755	99.99%	disks Scheiben	Ø 30 x 5 mm	10 pcs															
		0481631	99.99%	disks Scheiben	Ø 60 x 7 mm	5 pcs															
		0481632	99.99%	disks Scheiben	Ø 70 x 10 mm	5 pcs															
Orsit Orsit Orsit (二氧化硅 (大片))	SiO ₂	0484796	99.99%	disks Scheiben	Ø 15 x 5 mm	10 pcs	2.2	1720	2000	2200	<0.2	9	1.45 - 1.48								
		0484546	99.99%	disks Scheiben	Ø 70 x 5 mm	10 pcs															
Lima Lima Lima (氧化硅铝)	Si-Al-oxide	0484888		granulate	0.2 - 3.0 mm	100 g	~2.2	~1730			~0.19	~7	1.47 - 1.495								
		0484889		Granulat	0.2 - 3.0 mm	500 g															
		0484887			0.2 - 3.0 mm	1 kg															
		0489198		tablets	Ø 16 x 7 mm	100 g															
		0489199		Tabletten	Ø 16 x 7 mm	500 g															

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material	Technical Data Sheet										Properties				Notes	
	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen	1 Origin of value uncertain. 2 See General Material & Evaporation Technical Data.
Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	10 ⁻²	10 ⁻¹	low	high	1 Ursprung des Wertes unbestimmt. 2 Siehe Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten.	
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围 μm	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注	1 数据来源不明确。 2 参阅基本材料与蒸发技术数据。	备注	
Silicon monoxide Siliziummonoxid 一氧化硅	SiO	0481293	99.9%	granulate	0.2 - 0.7 mm	100 g	2.1	~1700	1080	1180	0.4 ² 0.7 ²	8	1.50 - 1.60 ² 1.80 - 1.90 ²			
		0481294	99.9%	Granulat	0.2 - 0.7 mm	500 g										
		0481288	99.9%	granulate	0.7 - 1.5 mm	100 g										
		0481289	99.9%	Granulat	0.7 - 1.5 mm	500 g										
		0481938	99.9%	granulate	2.0 - 5.0 mm	100 g										
		0481939	99.9%	Granulat	2.0 - 5.0 mm	500 g										
		0481283	99.9%	granulate	3.5 - 5.0 mm	100 g										
		0481284	99.9%	Granulat	3.5 - 5.0 mm	500 g										
		0481282	99.9%		3.5 - 5.0 mm	1 kg										
		0481281	99.9%		3.5 - 5.0 mm	5 kg										
		0481278	99.9%	granulate	5.0 - 8.0 mm	100 g										
		0481279	99.9%	Granulat	5.0 - 8.0 mm	500 g										
		0481276	99.9%		5.0 - 8.0 mm	5 kg										
		0489161	99.9%	tablets	Ø 12 x 3 mm	100 pcs	2.1	~1700	1080	1180	0.4 ² 0.7 ²	8	1.50 - 1.60 ² 1.80 - 1.90 ²			
		0489162	99.9%	Tabletten	Ø 12 x 3 mm	1000 pcs										
Flexo Flexo Flexo (一氧化硅 (片状))	Ta ₂ O ₅	0481513	99.99%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	8.2	1862 - 1880	2000	2200	0.35	10	2.07 - 2.13			
		0481514	99.99%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g										
		0481512	99.99%		0.7 - 3.5 mm	1 kg										
		0481511	99.99%		0.7 - 3.5 mm	5 kg										
		0489103	99.99%	tablets	Ø 10 x 4.6 mm	100 g										
		0489104	99.99%	Tabletten	Ø 10 x 4.6 mm	500 g										
		0489101	99.99%		Ø 10 x 4.6 mm	5 kg										
		0481625-00001P	99.99%	disks	Ø 55 x 5 mm	1 pc	8.2	1862 - 1880	2000	2200	0.35	10	2.07 - 2.13			
Tantalum oxide Tantaloxid 氧化钽	Ta ₂ O ₅	0481625-00010P	99.99%	Scheiben	Ø 55 x 5 mm	10 pcs										
		0709817-00100G	99.99%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g										
		0709817-00500G	99.99%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g										
		0709817-05000G	99.99%		0.7 - 3.5 mm	5 kg										
		0489510-00005P	99.99%	disks	Ø 90 x 12 mm	5 pcs										
		0489510-00010P	99.99%	Scheiben	Ø 90 x 12 mm	10 pcs										

Oxides | Oxide | 氧化物



Coating material Aufdampfmaterial 镀膜材料	Composition Zusammen- setzung	Part number Artikelnummer	Purity Reinheit	Form Form	Dimensions Abmessungen	Quantity Menge	Theoretical Density at 20°C Theore- tische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C) g/cm³	Melting point Schmelz- punkt	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C) °C	Film transparency range typically used Typischerweise ge- nutzter Schichtdurch- lässigkeitsbereich μm	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks Bemerkungen 备注		
	成分 成分	编号 编号	纯度 纯度	形式 形式	尺寸规格 尺寸规格	数量 数量			10⁻²	10⁻¹	low 低	high 高	at 550 nm 薄膜的光学折射率 n at 550 nm	at 10 μm 薄膜消光系数 k at 10 μm
Rena	Ta ₂ O _{5-x}	0484554		tablets Tabletten	Ø 10 x 6 mm	500 g	~8.9				0.35	10	2.07 – 2.13	
Rena														
Rena (特种氧化钽)														
Titanium (II)-oxide	TiO	0481308	99.5%	granulate	0.7 – 1.5 mm	100 g	4.9	1737 – 1750	1800	2000	0.4	>8	2.07 – 2.50	
Titan (II)-oxid	0481309	99.5%	Granulat	0.7 – 1.5 mm	500 g									
氧化钛 (多种)	0481304	99.5%	granulate	1.5 – 3.5 mm	500 g									
	0481301	99.5%	Granulat	1.5 – 3.5 mm	5 kg									
	0481313	99.5%	tablets	Ø 8 x 7 mm	100 g									
	0481314	99.5%	Tabletten	Ø 8 x 7 mm	500 g									
	0481311	99.5%		Ø 8 x 7 mm	5 kg									
Titanium (IV)-oxide	TiO ₂	0489303	99.5%	granulate	0.7 – 3.5 mm	100 g	4.3	1830 – 1885	1700	1840	0.4	>8	2.07 – 2.50	
Titan (IV)-oxid	0489304	99.5%	Granulat	0.7 – 3.5 mm	500 g									
氧化钛 (多种)	0481298	99.5%	tablets	Ø 7.8 x 6.2 mm	100 g									
	0481299	99.5%	Tabletten	Ø 7.8 x 6.2 mm	500 g									
	0481296	99.5%		Ø 7.8 x 6.2 mm	5 kg									
Titanium (III)-oxide	Ti ₂ O ₃	0489253	99.5%	granulate	0.7 – 3.5 mm	100 g	4.6	~2130	1900	2100	0.4	>8	2.07 – 2.50	
Titan (III)-oxid	0489254	99.5%	Granulat	0.7 – 3.5 mm	500 g									
氧化钛 (多种)	0481548	99.5%	tablets	Ø 8.6 x 6.3 mm	100 g									
	0481549	99.5%	Tabletten	Ø 8.6 x 6.3 mm	500 g									
	0481547	99.5%		Ø 8.6 x 6.3 mm	1 kg									
Titanium (III/IV)-oxide	Ti ₃ O ₅	0484883	99.5%	granulate	0.7 – 2.0 mm	100 g	4.0 – 4.2	1760 ¹	1980	2100	0.4	>8	2.07 – 2.50	
Titan (III/IV)-oxid	0484884	99.5%	Granulat	0.7 – 2.0 mm	500 g									
氧化钛 (多种)	0484818	99.5%	granulate	0.7 – 5.0 mm	100 g									
	0484819	99.5%	Granulat	0.7 – 5.0 mm	500 g									
	0484817	99.5%		0.7 – 5.0 mm	1 kg									
	0484816	99.5%		0.7 – 5.0 mm	5 kg									
	0489298	99.5%	tablets	Ø 9 x 4.5 mm	100 g									
	0489299	99.5%	Tabletten	Ø 9 x 4.5 mm	500 g									
	0484583	99.5%	tablets	Ø 8.5 x 8.6 mm	100 g									
	0484584	99.5%	Tabletten	Ø 8.5 x 8.6 mm	500 g									
	0484582	99.5%		Ø 8.5 x 8.6 mm	1 kg									
	0484581	99.5%		Ø 8.5 x 8.6 mm	5 kg									

Oxides | Oxide | 氧化物

Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitssbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k	备注
Dralo	Ti-Al-oxide	0484828		granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	4.5				0.4	7	2.04 - 2.30
Dralo		0484829		Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g							
Dralo (氧化钛铝)													
Alvirit	Ti-Nb-oxide	0709203-00100G		granulate	1.0 - 5.0 mm	100 g	4.0				0.39	8 - 10	2.05 - 2.45
Alvirit		0709203-00500G		Granulat	1.0 - 5.0 mm	500 g							
Alvirit (氧化钛铌)													
Ida	Ti-Pr-oxide	0484518		granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	6.0				0.4	11	2.10 - 2.15
Ida		0484519		Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g							
Ida (氧化钛镨)		0484517			0.7 - 3.5 mm	1 kg							
Tungsten oxide	W ₂ O ₃	0706624-00100G	99.8%	tablets	Ø 10 x 5 mm	100 g	7.2	1473	1115	1200	~0.38	10	2 - 2.28
Wolframoxid		0706624-00500G	99.8%	Tabletten	Ø 10 x 5 mm	500 g							
氧化钨													
Yttrium oxide	Y ₂ O ₃	0700996-00100G	99.99%	granulate	1.0 - 3.0 mm	100 g	5.0	2410	~2300	~2700	<0.25	10 - 12	1.78 - 1.87
Yttriumoxid		0700996-00500G	99.99%	Granulat	1.0 - 3.0 mm	500 g							
氧化钇													
Zirconium monoxide	ZrO	0481783	99.3%	granulate	0.2 - 3.5 mm	100 g	6.4 ¹	~2200 ¹	2000	2200	0.34	7	1.92 - 2.07
Zirkonmonoxid		0481784	99.3%	Granulat	0.2 - 3.5 mm	500 g							
一氧化锆		0489353	99.3%	tablets Tabletten	Ø 14 x 5 mm	50 pcs							
Zirconium dioxide grey-black	ZrO _{2-x}	0481518	99.3%	granulate	0.2 - 0.7 mm	100 g	5.6 - 6.4 ²	2700 - 2875	2000 - 2400 ²	2200 - 2600 ²	0.34	7	1.92 - 2.07
Zirkonoxid grauschwarz		0481519	99.3%	Granulat	0.2 - 0.7 mm	500 g							
二氧化锆 灰黑色		0489348	99.3%	tablets	Ø 17.5 x 5 mm	100 g							
		0489349	99.3%	Tabletten	Ø 17.5 x 5 mm	500 g							
		0701848-00100G	99.3%	tablets	Ø 13.5 x 9.5 mm	100 g							
		0701848-00500G	99.3%	Tabletten	Ø 13.5 x 9.5 mm	500 g							
		0792706-01000G	99.3%	tablets Tabletten	Ø 18 x 8 mm	1 kg							

Oxides | Oxide | 氧化物

Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注
Zirconium dioxide white	ZrO ₂	0481318	99.3%	tablets	Ø 12.5 x 8 mm	100 g	5.6	2700 - 2875	2400	2600	0.34	7	1.92 - 2.07
Zirkonoxid weiss		0481319	99.3%	Tabletten	Ø 12.5 x 8 mm	500 g							
二氧化锆白色		0792778-00100G	99.3%	tablets	Ø 12.5 x 6.7 mm	100 g							
		0792778-00500G	99.3%	Tabletten	Ø 12.5 x 6.7 mm	500 g							
		0792771-00100G	99.3%	tablets	Ø 17 mm 6 g/pc	100 g							
		0792771-00500G	99.3%	Tabletten	Ø 17 mm 6 g/pc	500 g							
		0704883	99.3%	tablets	Ø 22 x 8 mm	100 g							
		0706137	99.3%	Tabletten	Ø 22 x 8 mm	500 g							
		0704431	99.3%		Ø 22 x 8 mm	1 kg							
Roma	Zr-Ta-oxide	0484563		granulate	0.7 - 2.5 mm	100 g	6.8			0.35	10	2.05 - 2.10	
Roma		0484564		Granulat	0.7 - 2.5 mm	500 g							
Roma (氧化锆钽)													
Zirconium-Titanium oxide	Zr-Ti-oxide	0791212-01000G	99.7%	tablets Tabletten	Ø 18 x 12 mm	1 kg	~5.1					~2.10 ¹	
Zirkon-Titan-Oxid	Zr-Ti-oxide	0791207-01000G	99.7%	tablets Tabletten	Ø 15 x 8 mm	1 kg							
氧化锆钛		0791208-01000G	99.7%	tablets Tabletten	Ø 18 x 8 mm	1 kg							
	Zr-Ti-oxide	0791200-01000G	99.7%	tablets Tabletten	Ø 10 x 4.5 mm	1 kg							

Other forms and dimensions upon request.
Andere Formen und Dimensionen auf Anfrage.
可根据要求生产其他的外观和尺寸。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Fluorides | Fluoride | 氟化物



	Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks	
	Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k		Bemerkungen	
	镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围 μm	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注	
	Barium fluoride	BaF ₂	0481338	99.8%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	4.9	1355	1090	1210	~0.15	15	1.47 - 1.48 1.33 - 1.42	UN-Nr. 1564
	Bariumfluorid		0481339	99.8%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g							! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。 Warning. Achtung. 警告。	
	氟化钡														
	Calcium fluoride	CaF ₂	0481328	99.8%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	3.2	1423	1280	1410	0.15	12	1.23 - 1.46	
	Calciumfluorid		0481329	99.8%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
	氟化钙														
	Cerium fluoride	CeF ₃	0481333	99.5%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	6.2	1460	1183 ¹	1298 ¹	0.3	13	1.59 - 1.63 1.42 - 1.47	! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。 Warning. Achtung. 警告。
	Cerfluorid		0481334	99.5%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
	氟化铈														
	Cryolite	Na ₃ AlF ₆	0481343	99.5%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	2.9	1000			0.2	14	~1.35	UN-Nr. 1759
	Kryolith		0481344	99.5%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
	冰晶石													! ! ! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。 Danger. Gefahr. 危险。	
	Dysprosium fluoride	DyF ₃	0709947-00005P	99.9%	disks	Ø 30 x 10 mm	5 pcs	~7.5	1154 - 1360	1217 ¹	1390 ²	~0.2 ²	16	1.48 - 1.55 1.38 - 1.42	! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。 Warning. Achtung. 警告。
	Dysprosiumfluorid														
	氟化镝		0711637-00005P	99.9%	disks	Ø 53 x 6 mm	5 pcs								
			0489275-00005P	99.9%	disks	Ø 53 x 8 mm	5 pcs								
	Lanthanum fluoride	LaF ₃	0481353	99.9%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	6.0	~1490	1270 ¹	1417 ¹	0.15	12	1.58 - 1.65 ~1.35	! See Page 128. Siehe Seite 128. 见第128页。 Warning. Achtung. 警告。
	Lanthanfluorid		0481354	99.9%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
	氟化镧														
	Magnesium fluoride	MgF ₂	0481373	99.99%	granulate	0.7 - 1.5 mm	100 g	3.1 - 3.2	1261	1100	1225	0.15	8	1.38 - 1.40	! See Page 129. Siehe Seite 129. 见第129页。 Warning. Achtung. 警告。
	Magnesiumfluorid		0481374	99.99%	Granulat	0.7 - 1.5 mm	500 g								
	氟化镁		0481371	99.99%		0.7 - 1.5 mm	5 kg								
			0481368	99.99%	granulate	1.5 - 3.5 mm	100 g								
			0481369	99.99%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	500 g								
			0481366	99.99%		1.5 - 3.5 mm	5 kg								
	Neodymium fluoride	NdF ₃	0481378	99.3%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	6.5	1379 - 1410	1265 ¹	1410 ¹	<0.2	14	~1.61 ~1.53	! See Page 129. Siehe Seite 129. 见第129页。 Warning. Achtung. 警告。
	Neodymfluorid		0481379	99.3%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
	氟化钕		0489368	99.3%	tablets	Ø 8.5 x 5.5 mm	100 g								
			0489369	99.3%	Tabletten	Ø 8.5 x 5.5 mm	500 g								

Fluorides | Fluoride | 氟化物

Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks	
Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen	
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k	备注	
Ytterbium fluoride Ytterbiumfluorid 氟化镱	YbF ₃	0703858	99.99%	granulate	0.2 - 2.0 mm	100 g	8.2 ¹	1157	1205 ¹	1332 ¹	0.2 ²	12	1.51 - 1.55	1.36 - 1.42
		0705625	99.99%	Granulat	0.2 - 2.0 mm	500 g								
		0704982	99.99%	granulate	0.2 - 5.0 mm	100 g								
		0701830	99.99%	Granulat	0.2 - 5.0 mm	500 g								
		0705658	99.99%	granulate	3.0 - 12.0 mm	100 g								
IR-F900 IR-F900 IR-F900 (红外应用)	Yb-Ca-fluoride	0705361	99.99%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	~7.0				0.2	12	1.50 - 1.55	1.30 - 1.36
		0704710	99.99%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								Xn; Xi; R20/21/22, R36/37/38, S22, S26, S28, S36/37
	Yttrium fluoride Yttriumfluorid 氟化钇	0481348	99.99%	granulate	0.2 - 5.0 mm	100 g	4.8	1387	1231 ¹	1363 ¹	0.19	12	1.48 - 1.52	1.28 - 1.42
		0481349	99.99%	Granulat	0.2 - 5.0 mm	500 g								! See Page 129. Siehe Seite 129. 见第129页。 Warning. Achtung. 警告。
		0489318	99.99%	tablets	Ø 10 x 6.5 mm	100 g								
IR-F625 IR-F625 IR-F625 (红外应用)	Y-Ba-fluoride	0702094	99.99%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	~5				~0.19	12	1.47 - 1.52	1.28 - 1.42
		0702095	99.99%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								Xn; R20/21/22, R36/37/38, S22, S26, S28, S36/37

Other fluorides and starter slugs upon request.
Andere Fluoride und Starter Slugs auf Anfrage.
可根据要求生产其他的氟化物和块状材料。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Sulfides | Sulfide | 硫化物




Coating material Aufdampfmaterial	Composition Zusammensetzung		Part number Artikelnummer	Purity Reinheit	Form Form	Dimensions Abmessungen	Quantity Menge	Theoretical Density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C) g/cm³	Melting point Schmelzpunkt 熔点	Film transparency range typically used Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitsbereich μm 典型使用的薄膜透光范围		Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜的光学折射率 n 薄膜消光系数 k at 550 nm at 10 μm		Remarks 1 Origin of value uncertain. 2 See General Material & Evaporation Technical Data.		
	镀膜材料	成分								10⁻²	10⁻¹	low	high			
Zinc sulfide Zinksulfid 硫化锌	ZnS	0481408	99%	tablets	Ø 10 x 6.5 mm	100 g		4.1	1850 ²	950	1070	0.4	14	2.39 3.80	2.22 $1.0 \cdot 10^{-5}$	CVD quality. CVD Qualität. CVD 品质。 CVD quality. CVD Qualität. CVD 品质。
		0481409	99%	Tabletten	Ø 10 x 6.5 mm	500 g										
		0481406	99%		Ø 10 x 6.5 mm	5 kg										
		0793325-01000G	99.99%	tablets	Ø 10 x 6 mm	1 kg										
		0793325-05000G	99.99%	Tabletten	Ø 10 x 6 mm	5 kg										
		0481413	99.99%	granulate	1.0 – 5.0 mm	100 g										
		0481414	99.99%	Granulat	1.0 – 5.0 mm	500 g										
		0481699	99.99%	granulate Granulat	4.0 – 8.0 mm	500 g										

Other forms and dimensions upon request.
Andere Formen und Dimensionen auf Anfrage.
可根据要求生产其他的外观和尺寸。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Hydrophobic Materials | Hydrophobe Materialien | 防水膜料



Coating material Aufdampfmaterial 镀膜材料	Composition Zusammen- setzung	Part number Artikelnummer 成分	Purity Reinheit 纯度	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Quantity Menge 数量	Theoretical Density at 20°C Theore- tische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C) g/cm³	Melting point Schmelz- punkt 熔点	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C)	Film transparency range typically used Typischerweise ge- nutzter Schichtdurch- lässigkeitsbereich μm 典型使用的薄膜透光范 围	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜的光学折射率 n 薄膜消光系数 k at 550 nm at 10 μm	Remarks Bemerkungen 备注
							°C	10⁻²	10⁻¹	low	high	
Topcoat E	0709334	tablets	Ø 13 x 10 mm	10 pcs					1.36 – 1.46 ¹			Hydrophobic. Hydrophob. 普通防水。
Topcoat E	0709335	Tabletten	Ø 13 x 10 mm	100 pcs								Typical evaporation temperature up to 300°C.
Topcoat E 普通防水 E	0709341	tablets	Ø 8 x 4 mm	10 pcs								¹ Depending on deposition condition and thickness.
	0709342	Tabletten	Ø 8 x 4 mm	100 pcs								Typische Aufdampftemperatur bis 300°C.
Topcoat N 普通防水 N	0711179-00010P	tablets	Ø 9 x 4 mm	10 pcs					1.36 – 1.46 ¹			¹ Abhängig von Aufdampfbedingung und Schichtdicke.
	0711179-00100P	Tabletten	Ø 9 x 4 mm	100 pcs								典型的蒸发温度为300°C。
	0711180-00010P	tablets	Ø 13 x 5 mm	10 pcs								¹ 依赖于沉积条件和厚度。
	0711180-00100P	Tabletten	Ø 13 x 5 mm	100 pcs								
EverClean III 超防水 III	0710871-00010P	tablets	Ø 12 x 4 mm	10 pcs					1.36 – 1.46 ¹			Superhydrophobic. Superhydrophob. 超防水。
	0710871-00100P	Tabletten	Ø 12 x 4 mm	100 pcs								¹ Depending on deposition condition and thickness.
												¹ Abhängig von Aufdampfbedingung und Schichtdicke.
												¹ 依赖于沉积条件和厚度。

Other forms and dimensions upon request.
Andere Formen und Dimensionen auf Anfrage.
可根据要求生产其他的外观和尺寸。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Color Materials | Farbmaterialeien | 彩色膜料



Coating material	Part number	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Evaporation temperature	Transmittance at 550 nm	Remarks and suggested applications
					Theoretische Dichte bei 20°C			
Aufdampfmaterial								
镀膜材料	编号	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	典型的蒸发温度 °C	在550 nm处的 透过率 %	备注及应用参考
Brown								
Braun	Malbunit F1G	granulate	0.2 – 0.4 mm	100 g		1750	60	Xn; R20/21/22, R36/37/38, R64, S36/37
棕色	0484684	Granulat	0.2 – 0.4 mm	500 g				For flash evaporation. Recommended evaporation source: Tungsten boat 0482005.
	Malbunit F1G							Für Flash-Verdampfung. Empfohlene Verdampfungsquelle: Wolframschiffchen 0482005.
								闪蒸。建议的蒸发源：钨舟0482005。
	Malbunit F13	granulate	0.2 – 0.4 mm	100 g		1750	50	Xn; R20/21/22, R36/37/38, R64, S36/37
	0484693	Granulat	0.2 – 0.4 mm	500 g				For flash evaporation. Recommended evaporation source: Tungsten boat 0482005.
	Malbunit F13							Für Flash-Verdampfung. Empfohlene Verdampfungsquelle: Wolframschiffchen 0482005.
								闪蒸。建议的蒸发源：钨舟0482005。
	Malbunit F23	granulate	0.2 – 0.4 mm	100 g		1750	65	UN-Nr. 3077
	0484698	Granulat	0.2 – 0.4 mm	500 g				Xn; Xi; N; R20/21/22, R36/37/38, R50/53, R64, S36/37, S61
	Malbunit F23							For flash evaporation. Recommended evaporation source: Tungsten boat 0482005.
								Für Flash-Verdampfung. Empfohlene Verdampfungsquelle: Wolframschiffchen 0482005.
								闪蒸。建议的蒸发源：钨舟0482005。
	Malbunit F24	granulate	0.2 – 0.4 mm	100 g		1750	70	UN-Nr. 3077
	0484703	Granulat	0.2 – 0.4 mm	500 g				Xn; Xi; N; R20/21/22, R36/37/38, R50/53, R64, S36/37, S61
	Malbunit F24							For flash evaporation. Recommended evaporation source: Tungsten boat 0482005.
								Für Flash-Verdampfung. Empfohlene Verdampfungsquelle: Wolframschiffchen 0482005.
								闪蒸。建议的蒸发源：钨舟0482005。
	Malbunit 8/1	granulate	1.5 – 5.0 mm	100 g		1500	70	For electron beam gun / boat evaporation.
	0484608	Granulat	1.5 – 5.0 mm	250 g				Für Elektronenstrahlkanone / Schiffchenverdampfung.
	Malbunit 8/1							电子束枪 / 舟蒸发。
	Malbunit G	granulate	1.5 – 5.0 mm	500 g		1750	55	For electron beam gun / boat evaporation.
	0484674	Granulat						Für Elektronenstrahlkanone / Schiffchenverdampfung.
	Malbunit G							电子束枪 / 舟蒸发。
	Meldina III	granulate	0.2 – 0.4 mm	100 g		75		For flash evaporation with electron beam gun.
	0484713	Granulat	0.2 – 0.4 mm	500 g				Für Flash-Verdampfung mit Elektronenstrahlkanone.
	Meldina III							闪蒸电子枪蒸发。
	Melditab	tablets	Ø 16 x 8.5 mm	100 g		75		Only electron beam gun evaporation.
	0484873	Tabletten	Ø 16 x 8.5 mm	500 g				Nur Elektronenstrahlkanone Verdampfung.
	Melditab							只能电子枪蒸发。
	Meldina	disks	Ø 62 x 10 mm	10 pcs		75		
	0484339	Scheiben						
	Meldina							
	Meldina H	disks	Ø 62 x 8 mm	10 pcs		75		
	0701419	Scheiben						
	Meldina H							

Color Materials | Farbmateralien | 彩色膜料

Coating material	Part number	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Evaporation temperature	Transmittance at 550 nm	Remarks and suggested applications
Aufdampfmaterial	Artikelnummer	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Aufdampftemperatur	Transmission bei 550 nm	Bemerkungen und Anwendungshinweise
镀膜材料	编号	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	典型的蒸发温度 °C	在550 nm处的透过率 %	备注及应用参考
Grey Grau 灰色	MG 51	0484733	powder	100 g	2.2		45	
	MG 51	0484734	Pulver	500 g				
	MG 51							
	Grey A	0484878	granulate	0.7 – 3.5 mm	100 g	2.2	45	
	Grey A	0484879	Granulat	0.7 – 3.5 mm	500 g			
	Grey A							
Yellow Gelb 黄色	Olivin C2	0484848	granulate	3.0 – 8.0 mm	100 g	2.1		
	Olivin C2	0484849	Granulat	3.0 – 8.0 mm	500 g			
	Olivin C2							
Blue Blau 蓝色	Olivin C1	0484843	tablets	Ø 8 x 3.5 mm	100 g		UN-Nr. 3077	
	Olivin C1	0484844	Tabletten	Ø 8 x 3.5 mm	500 g		N; R51/53, S22, S61	
	Olivin C1							

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Pure Metals/Semiconductors | Reine Metalle/Halbleiter |

纯金属/半导体



Coating material	Composition		Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks			
	Zusammen-setzung	Artikelnummer												1 Origin of value uncertain.	2 See General Material & Evaporation Technical Data.		
Aufdampfmaterial															Bemerkungen		
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量									1 Ursprung des Wertes unbestimmt.		
Aluminium	Al	0481008	99.8%	granulate	0.2 - 0.7 mm	100 g		2.7	660	1210	1360	2	2	~0.85 ~6.30	~25 ~90	UN-Nr. 1396	
Aluminium		0481009	99.8%	Granulat	0.2 - 0.7 mm	500 g									◆ See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页。	Danger. Gefahr. 危险。	
铝																For flash evaporation. Für Flash-Verdampfung geeignet. 闪蒸。	
		0481014	99.98%	wire Draht	Ø 1 mm	500 g											
		0481019	99.98%	wire	Ø 1.5 mm	500 g											
		0481016	99.98%	Draht	Ø 1.5 mm	5 kg											
		0481772	99.98%	rods	Ø 2 x 15 mm	3 kg											
		0481771	99.98%	Stäbe	Ø 2 x 15 mm	5 kg											
		0481003	99.98%	rods	Ø 2 x 100 mm	100 g											
		0481004	99.98%	Stäbe	Ø 2 x 100 mm	500 g											
		0481946	99.98%	rods Stäbe	Ø 6 x 13 mm	1 kg											
		0481529	99.999%	wire Draht	Ø 1 mm	500 g											
		0481534	99.999%	wire Draht	Ø 1.5 mm	500 g											
		0481598	99.999%	rods	Ø 5 x 10 mm	100 g											
		0481599	99.999%	Stäbe	Ø 5 x 10 mm	500 g											
		0481944	99.999%	rods	5 x 5 x 15 mm	500 g											
		0481941	99.999%	Stäbe	5 x 5 x 15 mm	5 kg											
		0481600	99.999%	disks	Ø 21 x 5 mm	10 pcs											
		0481702	99.999%	Scheiben	Ø 21 x 5 mm	100 pcs											
		0481700	99.999%	disks	Ø 30 x 5 mm	10 pcs											
		0481703	99.999%	Scheiben	Ø 30 x 5 mm	100 pcs											
		0489249	99.99%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 58/48 x 20 mm 44 ccm	1 pc										Compatible with ESQ 212. Passend zu ESQ 212. 与ESQ 212兼容性。	
		0489550	99.9995%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 56.7/46 x 20 mm 40 ccm	1 pc										Compatible with ESQ 212. Passend zu ESQ 212. 与ESQ 212兼容性。	

Pure Metals/Semiconductors | Reine Metalle/Halbleiter |

纯金属/半导体



	Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
	Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
	镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k at 550 nm	备注
Chromium	Cr	0481063	99.6%	granulate	0.7 - 1.5 mm	100 g	7.2	1907	1330	1470		~3.18 ~4.40	~15 ² ~26 ²	
Chrom		0481064	99.6%	Granulat	0.7 - 1.5 mm	500 g								
铬		0481061	99.6%		0.7 - 1.5 mm	5 kg								
		0481048	99.6%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g								
		0481049	99.6%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
		0481046	99.6%		0.7 - 3.5 mm	5 kg								
		0481058	99.6%	granulate	1.5 - 3.5 mm	100 g								
		0481059	99.6%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	500 g								
		0481056	99.6%		1.5 - 3.5 mm	5 kg								
		0711923-00100G	99.95%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g								
		0711923-00500G	99.95%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
		0711923-05000G	99.95%		0.7 - 3.5 mm	5 kg								
		0711744-00100G	99.95%	granulate	0.7 - 1.5 mm	100 g								
		0711744-00500G	99.95%	Granulat	0.7 - 1.5 mm	500 g								
		0711745-00100G	99.95%	granulate	1.5 - 3.5 mm	100 g								
		0711745-00500G	99.95%	Granulat	1.5 - 3.5 mm	500 g								
		0481605	99.6%	disks Scheiben	Ø 21 x 5 mm	10 pcs								
		0481705	99.6%	disks	Ø 30 x 5 mm	5 pcs								
		0481706	99.6%	Scheiben	Ø 30 x 5 mm	20 pcs								
Copper	Cu	0481539	99.999%	wire Draht	Ø 1.5 mm	500 g	8.9	1084	1240	1400		~0.90 ~2.60	11 ² ~48 ²	
Kupfer		0481760	99.99%	disks Scheiben	Ø 21 x 5 mm	10 pcs								
铜		0700081	99.999%	disks Scheiben	Ø 21 x 5 mm	500 g								
		0489244	99.995%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 56.7/46 x 20 mm 40 ccm	1 pc								Compatible with ESQ 212. Passend zu ESQ 212. 与ESQ 212兼容性。
		0489245	99.995%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 43.4/30 x 25 mm 30 ccm	1 pc								Compatible with ESQ 212. Passend zu ESQ 212. 与ESQ 212兼容性。

Pure Metals/Semiconductors | Reine Metalle/Halbleiter |

纯金属/半导体

Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks	
Aufdampfmaterial	Zusammen-setzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theore-tische Dichte bei 20°C	Schmelz-punkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise ge-nutzter Schichtdurch-lässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen	
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注	
Germanium Germanium 锗	Ge	0481083	99.999%	granulate	0.7 - 3.5 mm	100 g	5.4	938	1360	1520	1.7 (4 ²)	23 (12 ²)	1 Origin of value uncertain. 2 See General Material & Evaporation Technical Data.	
		0481084	99.999%	Granulat	0.7 - 3.5 mm	500 g								
Hafnium Hafnium 铪	Hf	0481933	99.5%	granulate	1 - 10 mm	100 g	13.3	2227	2420	2680				
		0481934	99.5%	Granulat	1 - 10 mm	500 g								
Indium Indium 铟	In	0481103	99.999%	rods	Ø 8 mm	100 g	7.3	157	920	1050		0.70 - 0.85 ~5.10	~25 ~52	
		0481104	99.999%	Stäbe	Ø 8 mm	500 g								
Molybdenum Molybdän 钼	Mo	0481609	99.95%	disks	Ø 21 x 5 mm	10 pcs	10.2	2620	2490	2740		~3.77 ~3.50	~11 ² ~54 ²	
		0481720	99.95%	Scheiben	Ø 30 x 5 mm	5 pcs								
Nickel Nickel 镍	Ni	0481143	99.95%	wire	Ø 1 mm	100 g	8.9	1455	1510	1680		~1.77 ~3.10	~6.44 ² ~35 ²	
		0481144	99.95%	Draht	Ø 1 mm	500 g								
		0481618	99.95%	rods	3 x 10 x 10 mm	100 pcs								
		0481611	99.95%	disks hex.	Ø 23 x 5.3 mm	10 pcs								
		0481613	99.95%	Scheiben hex.	Ø 23 x 5.3 mm	100 pcs								
		0481725	99.95%	disks	Ø 33 x 5.3 mm	10 pcs								
		0481628	99.95%	starter slug	Ø 43.5/30 x 27 mm Tiegeleinsatz 30 ccm	1 pc							Compatible with ESQ 113. Passend zu ESQ 113. 与ESQ 113兼容性。	
		0481644	99.95%	starter slug	Ø 47.6/ 38.8 x 21.5 mm 33 ccm	1 pc							Compatible with ESQ 110. Passend zu ESQ 110. 与ESQ 110兼容性。	
		0489248	99.95%	starter slug	Ø 58/48 x 20 mm Tiegeleinsatz 44 ccm	1 pc							Compatible with ESQ 212. Passend zu ESQ 212. 与ESQ 212兼容性。	
Niobium Niob 铌	Nb (+Ta)	0481614	99.9%	disk	Ø 21 x 5 mm	1 pc	8.4	2477	2660	2850		~2.93 ~2.90	16 ~53	

See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页。
Danger. Gefahr. 危险。

Pure Metals/Semiconductors | Reine Metalle/Halbleiter |

纯金属/半导体



Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitssbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k	备注
Silicon Silizium 硅	Si	0481173	99.999%	granulate	1 - 5 mm	100 g	2.3	1410	1630	1830	1	8	~3.90 ²
		0481174	99.999%	Granulat	1 - 5 mm	500 g							
		0489109	99.999%	granulate	3 - 6 mm	500 g							
		0489107	99.999%	Granulat	3 - 6 mm	1 kg							
		0481799	99.999%	pieces Brocken	10 - 30 mm	500 g							
		0481619	99.999%	disks Scheiben	Ø 21 x 5 mm	5 pcs							
		0481740	99.999%	disks Scheiben	Ø 30 x 5 mm	5 pcs							
		0481620	99.999%	disk Scheibe	Ø 62 x 5 mm	1 pc							
		0481742	99.999%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 29.4 / 21.4 x 15 mm 7.5 ccm	1 pc							Compatible with ESQ 110. Passend zu ESQ 110. 与ESQ 110兼容性。
		0481743	99.999%	disk Scheibe	Ø 89 x 14 mm	1 pc							
Tantalum Tantal 钽	Ta (+Nb)	0481638	99.9%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm	1 pc	16.6	3017	3040	3310	2.36 - 2.56 ~1.80	14 ~46	
		0481741	99.9%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 34 / 27.8 x 12.5 mm 9.4 ccm	1 pc							
Tin Zinn 锡	Sn	0481218	99.999%	granulate	2 - 4 mm	100 g	5.8 ² 7.3 ²	232	1220	1390	0.90 ² ~3 ²	22 ~20	
		0481219	99.999%	Granulat	2 - 4 mm	500 g							

Pure Metals/Semiconductors | Reine Metalle/Halbleiter |

纯金属/半导体

Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n at 550 nm	薄膜消光系数 k at 10 μm	备注
Titanium Titan 钛	Ti	0481193	99.5%	granulate	0.2 - 1.5 mm	100 g	4.5	1668	1730	1920	1.86 - 1.92 ~2.60	~3.90 ~20	UN-Nr. 2878  See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页。 Warning. Achtung. 警告。
		0481194	99.5%	Granulat	0.2 - 1.5 mm	500 g							
		0481872	99.9%	disks Scheiben	Ø 21 x 3 mm	100 pcs							
		0481873	99.9%	disks hex.	Ø 23 x 5 mm	10 pcs							
		0481874	99.9%	Scheiben hex.	Ø 23 x 5 mm	100 pcs							
		0489593	99.99%	tiles	3.5 x 10 x 10 mm	100 g							
		0489594	99.99%	Plättchen	3.5 x 10 x 10 mm	500 g							
		0481629	99.9%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 43.5/30 x 27 mm 30 ccm	1 pc							Compatible with ESQ 113. Passend zu ESQ 113. 与ESQ 113兼容性。
Tungsten Wolfram 钨	W	0481641	99.95%	disk Scheibe	Ø 30 x 5 mm	1 pc	19.4	3420	3200	3480	~3.50 ~2.70	10 ~46	
Yttrium Yttrium 钇	Y	0489118	99.9%	granulate	3 - 12 mm	100 g	4.5	1522	1620	1800			
		0489119	99.9%	Granulat	3 - 12 mm	500 g							
Zirconium Zirkon 锆	Zr	0481223	99.5%	granulate	1 - 5 mm	100 g	6.5	1852	2370	2620			UN-Nr. 2008  See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页。 Danger. Gefahr. 危险。
		0481224	99.5%	Granulat	1 - 5 mm	500 g							

Other metals or alloys upon request.
Andere Metalle oder Legierungen auf Anfrage.
可根据要求生产其他金属和合金材料。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Precious Metals | Edelmetalle | 贵金属



	Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
	Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitssbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
	镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k	备注
Gold Gold 金	Au	P0481092	99.99%	granulate	0.2 - 0.7 mm	10 g	18.9	1064	1400	1570	2	2	~0.35 ~2.70	~12 ~55
		P0481093	99.99%	Granulat	0.2 - 0.7 mm	100 g								
		P0489187	99.99%	granulate	2 - 3 mm	10 g								
		P0489188	99.99%	Granulat	2 - 3 mm	100 g								
		P0489189	99.99%		2 - 3 mm	500 g								
		P0481097	99.99%	wire	Ø 1 mm	10 g								
		P0481098	99.99%	Draht	Ø 1 mm	100 g								
		P0481087	99.99%	wire	Ø 2 mm	10 g								
		P0481088	99.99%	Draht	Ø 2 mm	100 g								
		P0481604	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 33 g	1 pc								
Gold-Germanium Gold-Germanium 金-锗	AuGe12	P0481712	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 22 g Au	1 pc	14.7	356						
		P0489438	99.99%	granulate	3 - 6 mm	100 g								
		P0489439	99.99%	Granulat	3 - 6 mm	500 g								
Palladium Palladium 钯	Pd	P0481147	99.95%	wire	Ø 1 mm	10 g	12.0	1555	1450	1620		~1.64 ~3.80	~3.60 ~45	
		P0481148	99.95%	Draht	Ø 1 mm	100 g								
		P0481615	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 21 g	1 pc								
		P0481730	99.99%	disk Scheibe	Ø 30 x 5 mm approx. 42 g	1 pc								

Precious Metals | Edelmetalle | 贵金属



	Coating material	Composition	Part number	Purity	Form	Dimensions	Quantity	Theoretical Density at 20°C	Melting point	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Film transparency range typically used μm	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks
	Aufdampfmaterial	Zusammensetzung	Artikelnummer	Reinheit	Form	Abmessungen	Menge	Theoretische Dichte bei 20°C	Schmelzpunkt	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Typischerweise genutzter Schichtdurchlässigkeitsbereich μm	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen
	镀膜材料	成分	编号	纯度	形式	尺寸规格	数量	理论密度 (20°C) g/cm³	熔点 °C	特定蒸汽压温度 (°C)	典型使用的薄膜透光范围	薄膜的光学折射率 n	薄膜消光系数 k at 550 nm	备注
Platinum Platin 铂	Pt	P0481152	99.99%	wire	Ø 1 mm	10 g	21.5	1768	2080	2300	10 ⁻²	2.10 – 2.17 ~3.70	~9.91 ² ~37 ²	
		P0481153	99.99%	Draht	Ø 1 mm	100 g					10 ⁻¹			
		P0481734	99.99%	disk Scheibe	Ø 17 x 2.7 mm approx. 13 g	1 pc					low			
		P0481617	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 37 g	1 pc					high			
		P0481736	99.95%	starter slug Tiegeleinsatz	Ø 29.4/21.4 x 15 mm 7.5 ccm approx. 165 g	1 pc								
Rhodium Rhodium 铑	Rh	P0481162	99.9%	wire Draht	Ø 1 mm	10 g	12.4	1964	2000	2200	2	1.94 – 2 ~5	9.91 ² ~37 ²	
Silver Silber 银	Ag	P0481178	99.99%	granulate	0.7 – 1.5 mm	100 g	10.5	962	1020	1150	2	~0.12 ~3.40	~13 ² ~54 ²	UN-Nr. 3077 See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页。
		P0481179	99.99%	Granulat	0.7 – 1.5 mm	500 g								
		P0481544	99.99%	wire Draht	Ø 1 mm	500 g								
		P0481183	99.99%	rods	Ø 2 x 100 mm	100 g								
		P0481184	99.99%	Stäbe	Ø 2 x 100 mm	500 g								
		P0481738	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 3 mm approx. 11 g	1 pc								
		P0481635	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 18 g	1 pc								
		P0481636	99.99%	disk Scheibe	Ø 30 x 5 mm approx. 37 g	1 pc								
Silver-Copper Silber-Kupfer 银-铜	AgCu1.5	P0481739	99.99%	disk Scheibe	Ø 21 x 5 mm approx. 18 g Ag	1 pc	~10.5	~950	~1020	~1150	2	~0.12 ~3.40	~13 ² ~54 ²	

Other precious metals or alloys upon request.
Andere Edelmetalle oder Legierungen auf Anfrage.
可根据要求生产其他稀有金属和合金材料。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Accessories

Contents | Inhalt | 目录

Quartz crystals Schwingquarze 石英晶振片	54
Test glasses Testgläser 测试玻片	54
Chemicals for CVD processes Chemikalien für CVD-Prozesse CVD加工用化学品	54
Aluminium protective foils Aluminium Abdeckfolien 铝箔	56
Cleaners Reiniger 清洗剂	58
Ultrasonic cleaning agents Ultraschall-Reinigungsmittel 超声波清洗液	58
Tungsten Evaporation Boats Wolframschiffchen 钨舟	60 – 63
Tungsten Filaments Wolframwendel 钨丝	64 – 65
Molybdenum Evaporation Boats Molybdänschiffchen 钼舟	66 – 69
Tantalum Evaporation Boats Tantalschiffchen 钽舟	70 – 71
Graphite and Ceramic Boats Graphit- und Keramikschiffchen 石墨舟和陶瓷舟	72
Liners Molybdenum Einsatziegel Molybdän 钼坩埚	73 – 76
Liners Graphite Einsatziegel Reinstgraphit 石墨坩埚	77 – 78
Liners Tungsten Einsatziegel Wolfram 钨坩埚	79
Liners Boron nitride Einsatziegel Bornitrid 氮化硼坩埚	80
Customer Specific Liners Kundenspezifische Einsatziegel 为客户特制坩埚	81

Quartz crystals | Schwingquarze | 石英晶振片



	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Frequency Frequenz 频率	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
with silver electrode mit Silberelektrode 银电极	0704995	10 pcs	5 MHz	Ø 14 mm	All classic PVD coating processes. Alle klassischen PVD Beschichtungsverfahren. 所有经典的PVD镀膜工艺。
	0845755	10 pcs	5 MHz	Ø 14 mm	QS 012 for ion plating processes. QS 012 für Ion Plating Beschichtungsverfahren. QS 012适用于离子镀膜工艺。
	0704997	10 pcs	6 MHz	Ø 14 mm	All classic PVD coating processes. Alle klassischen PVD Beschichtungsverfahren. 所有经典的PVD镀膜工艺。
with gold electrode mit Goldelektrode 金电极	0704996	10 pcs	5 MHz	Ø 14 mm	All classic PVD coating processes. Alle klassischen PVD Beschichtungsverfahren. 所有经典的PVD镀膜工艺。
	0704998	10 pcs	6 MHz	Ø 14 mm	All classic PVD coating processes. Alle klassischen PVD Beschichtungsverfahren. 所有经典的PVD镀膜工艺。

Test glasses | Testgläser | 测试玻片

	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
Test glass clear Testglas klar 透明测试玻片	0489229	100 pcs		Ø 25 x 1 mm	
Test glass clear Testglas klar 透明测试玻片	0489228	100 pcs		50 x 50 x 1 mm	
Test glass frosted Testglas matt 磨砂测试玻片	0489227	100 pcs		Ø 25 x 1 mm	
Test glass frosted Testglas matt 磨砂测试玻片	0489230	100 pcs		Ø 25 x 1 mm	C-cut. Usable for GTC 401. C-Schliff. Geeignet für GTC 401. C-cut适用于GTC 401。
Test glass frosted Testglas matt 磨砂测试玻片	0489225	100 pcs		50 x 50 x 1 mm	

Chemicals for CVD processes | Chemikalien für CVD-Prozesse | CVD加工用化学品

	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
Protectyl	0484065	1 l	liquid		UN-Nr. 1993
	0484066	5 l	flüssig		◆ ◆ See Page 130. Siehe Seite 130. 见第130页.
	0484068	10 l			Danger. Gefahr. 危险

Aluminium protective foils | Aluminium Abdeckfolien | 铝箔

	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
Protective foil BA 510 Abdeckfolie BA 510 BA 510专用铝箔	0481908	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BA 510 evaporation coating system up to serial no. 1715. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BA 510 bis zur Fabr. Nr. 1715. 适用于Balzers BA 510蒸镀系统的底板(序列号1715)。
Protective foil BA 510 Abdeckfolie BA 510 BA 510专用铝箔	0481916	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BA 510 evaporation coating system from serial no. 1716. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BA 510 ab Fabr. Nr. 1716. 适用于Balzers BA 510蒸镀系统的底板(序列号1716)。
Protective foil BA 710 two pieces Abdeckfolie BA 710 zweiteilig BA 710专用铝箔(两片)	0481909	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BA 710 evaporation coating system up to serial no. 570. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BA 710 bis zur Fabr. Nr. 570. 适用于Balzers BA 710蒸镀系统的底板(序列号570)。
Protective foil BA 710 Abdeckfolie BA 710 BA 710专用铝箔	0481917	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BA 710 evaporation coating system from serial no. 571. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BA 710 ab Fabr. Nr. 571. 适用于Balzers BA 710蒸镀系统的底板(序列号571)。
Protective foil BAK 550/600 Abdeckfolie BAK 550/600 BAK 550/600专用铝箔	0481910	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BAK 550/600 evaporation coating system. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BAK 550/600. 适用于Balzers BAK 550/600蒸镀系统的底板。
Protective foil BAK 760 Abdeckfolie BAK 760 BAK 760专用铝箔	0481918	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BAK 760 evaporation coating system from serial no. 1096. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BAK 760 ab Fabr. Nr.1096. 适用于Balzers BAK 760蒸镀系统的底板(序列号1096)。
Protective foil BAK 640 Abdeckfolie BAK 640 BAK 640专用铝箔	0481920	10 pcs			For the baseplate of the Balzers BAK 640 evaporation coating system. Für die Grundplatte der Balzers Beschichtungsanlage BAK 640. 适用于Balzers BAK 640蒸镀系统的底板。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0481915	Roll of approx. 5 kg Rolle mit ca. 5 kg		0.03 x 100 mm	Usable to cover electrodes and other installations. Geeignet zum Abdecken von Elektroden und anderen Einbauten. 适用于包覆电极和其他部件。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0489031	Roll of approx. 5 kg Rolle mit ca. 5 kg		0.03 x 304 mm	Usable to cover electrodes and other installations. Geeignet zum Abdecken von Elektroden und anderen Einbauten. 适用于包覆电极和其他部件。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0481912	12 kg		0.1 x 500 mm	Can be used in the chambers of the Balzers BA 500 and BA 510 evaporation coating systems. Für Rezipienten der Balzers Beschichtungsanlagen BA 500 und BA 510. 适用于Balzers BA 500和BA 510蒸镀系统的真空室。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0481913	12 kg		0.1 x 650 mm	Can be used in the chambers of the Balzers BA 710, BAK 550 and BAK 600 evaporation coating systems. Für Rezipienten der Balzers Beschichtungsanlagen BA 710, BAK 550 und BAK 600. 适用于BA 710, BAK 550和BAK 600蒸镀系统的真空室。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0481914	12 kg		0.1 x 950 mm	Can be used in the chambers of the Balzers BAK 750 and BAK 760 evaporation coating systems. Für Rezipienten der Balzers Beschichtungsanlagen BAK 750 und BAK 760. 适用于Balzers BAK 750和BAK 760蒸镀系统的真空室。
Aluminium foil Aluminiumfolie 铝箔	0481922	12 kg		0.1 x 950 mm	Soft. Weich. 软性。






Cleaners | Reiniger | 清洗剂

	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
Substrate cleaner 1 Substratreiniger 1 基片清洗剂1	0481900	0.5 l	liquid flüssig		Primary cleaning agent for glass and metal substrates. Vorreinigungsmittel für Glas- und Metallsubstrate. 玻璃与金属基片的主要清洗剂。
Substrate cleaner 2 Substratreiniger 2 基片清洗剂2	0481901	0.5 l	liquid flüssig		UN-Nr. 1993 ☒ Xi; ☐ F; R11, R36, S7/9, S16, S24/25, S26, S60 Final cleaning agent for glass, metal and plastic substrates. Endreinigungsmittel für Glas-, Metall- und Kunststoffsubstrate. 玻璃、金属和塑料基片的最后清洗剂。
Substrate cleaning cloth Substratreinigungstücher 基片清洗布	0481902	25 pcs		60 x 25 cm	For use with substrate cleaner 2. Verwendung mit Substratreiniger 2. 适用于基片清洗剂2。






Ultrasonic cleaning agents | Ultraschall-Reinigungsmittel | 超声波清洗液

	Part number Artikelnummer 编号	Quantity Menge 数量	Form Form 形式	Dimensions Abmessungen 尺寸规格	Remarks and suggested applications Bemerkungen und Anwendungshinweise 备注及应用参考
Substrate cleaner ER100 A Substratreinigungsmittel ER100 A 基片清洗剂ER100 A	0481965	5 l	liquid flüssig		☒ Xn; R20/21/22, R37, S24/25, S37/39 Slightly alkaline, liquid concentrate. Dilution for use 3-4%. For use on: Optical glass, PC, PMMA and CR 39. Schwach alkalisches, flüssiges Konzentrat. Zum Gebrauch 3-4%ig verdünnen. Für den Einsatz auf: Optischem Glas, PC, PMMA und CR 39. 微碱性浓缩液。使用时3-4%进行稀释。适用于光学玻璃和塑料基材(PC/PMMA/CR 39)。

Tungsten Evaporation Boats | Wolframschiffchen | 钨舟

	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^① 工艺参数 ^①	
					(W) 功率 (W)	(A) 电流 (A)
	0482000	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	120	70
	0482001	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	260	120
	0482002	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	260	100
	0482003	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	350	100
	0482004	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	790	190

Tungsten Evaporation Boats | Wolframschiffchen | 钨舟

	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^① 工艺参数 ^①	
					(W) 功率 (W)	(A) 电流 (A)
	0482005	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	1100	280
	0482015	Boat Schiffchen	5	0.1 mm $V \approx 1.5 \text{ ccm}$	3000	480
	0708021	Boat Schiffchen	10	0.4 mm $V \approx 0.2 \text{ ccm}$	320	230
	0482009 0482200	Boat Schiffchen	10 100	0.3 mm $V \approx 0.5 \text{ ccm}$	440	270
	0703983 0703943	Boat Schiffchen	10 100	0.3 mm $V \approx 0.5 \text{ ccm}$	440	270

^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^① Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühfadendipyrometer.

^① 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发源, 使用单色高温计测定温度。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Tungsten Evaporation Boats | Wolframschiffchen | 钨舟

	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^① 工艺参数 ^①	
					(W) V ≈ 0.5 ccm	(A)
	0482042	Boat Schiffchen	5	0.5 mm V ≈ 0.5 ccm	740	400
	0482043	Cover to 0482042 Deckel zu 0482042	5	0.5 mm		
	0482010	Boat Schiffchen	10	0.5 mm V ≈ 1.5 ccm	890	450
	0482011	Boat Schiffchen	5	0.8 mm V ≈ 1.0 ccm	1500	630
	0482012	Boat Schiffchen	5	0.6 mm V ≈ 1.0 ccm	1375	540

Tungsten Evaporation Boats | Wolframschiffchen | 钨舟

	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^① 工艺参数 ^①	
					(W) V ≈ 1.0 ccm	(A)
	0482017	Boat Schiffchen	5	0.8 mm V ≈ 1.0 ccm	1300	610
	0482016	Boat Schiffchen	5	0.6 mm V ≈ 2.5 ccm	1300	550
	0482196	Boat with heating element Schiffchen mit Heizelement	1	0.6 mm V ≈ 2.5 ccm	1320	750

^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^② Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühdiodenpyrometer.

^③ 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发源, 使用单色高温计测定温度。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Tungsten Filaments | Wolframwendel | 钨丝

	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Dimensionen Abmessungen 尺寸规格	Process data ^① Prozessdaten ^① (W) (A)	
	0482020	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	90	35
				Windings: 4 Windungszahl: 4		
	0701273	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	160	35
				Windings: 6 Windungszahl: 6		
	0482021	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	120	35
				Windings: 4 Windungszahl: 4		
	0482024	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	190	35
				Windings: 6 Windungszahl: 6		
	0482025	Filament Wendel	10	Wires 4 x Ø 0.5 mm Drähte 4 x Ø 0.5 mm	700	40
				Windings: 14 Windungszahl: 14		
	0482026	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	155	40
				Windings: 4 Windungszahl: 4		

^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^② Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühfadendpyrometer.

^③ 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发表, 使用单色高温计测定温度。

Tungsten Filaments | Wolframwendel | 钨丝






	Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Dimensionen Abmessungen 尺寸规格	Process data ^① Prozessdaten ^① (W) (A)	
	0482027	Filament Wendel	10	Wires 3 x Ø 0.5 mm Drähte 3 x Ø 0.5 mm	230	35
				Windings: 6 Windungszahl: 6		
	0482029	Filament	10	Wires 3 x Ø 0.6 mm	400	45
	0482195	Wendel	100	Drähte 3 x Ø 0.6 mm		
				Windings: 10 Windungszahl: 10		
	0482037	Filament Wendel	5	Wires 4 x Ø 0.8 mm Drähte 4 x Ø 0.8 mm	420	65
				Windings: 9 Windungszahl: 9		
	0482207	Filament for Ion gun Wendel für Ionenquelle	10	Wire Ø 0.5 mm Draht Ø 0.5 mm		
				Windings: 12 Windungszahl: 12		

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Molybdenum Evaporation Boats | Molybdänschiffchen | 钼舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ¹⁾ Prozessdaten ¹⁾	
				(W) Prozessdaten ¹⁾ (W)	(A) Prozessdaten ¹⁾ (A)
	0482062 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	10	0.1 mm $V \approx 1.4 \text{ ccm}$	270	210
	0482054 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	10	0.1 mm $V \approx 2.8 \text{ ccm}$	340	280
	0482056 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	10	0.1 mm $V \approx 5.5 \text{ ccm}$	375	270
	0482067 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	5	0.2 mm $V \approx 40.0 \text{ ccm}$	1470	640
	0482072 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	5	0.2 mm $V \approx 24.0 \text{ ccm}$	1300	820
	0482155 Boat Schiffchen	10			
	0482154 Cover Deckel	10			
	0482151 Cover Deckel	10			
	0482150 Cover Deckel	10			
	0482189 Boat Schiffchen	5		1350	460
	0482179 Cover Deckel	5			
	0482173 Boat Schiffchen	5			
	0482174 Cover Deckel	5			

¹⁾ Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.







¹⁾ Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühdiodenpyrometer.

¹⁾ 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发表, 使用单色高温计测定温度。

Molybdenum Evaporation Boats | Molybdänschiffchen | 钼舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ¹⁾ Prozessdaten ¹⁾	
				(W) Prozessdaten ¹⁾ (W)	(A) Prozessdaten ¹⁾ (A)
	0482076 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	5	0.2 mm $V \approx 87.0 \text{ ccm}$	2400	880
	0482183 Boat Schiffchen	5			
	0482184 Cover Deckel	5			
	0482071 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	1	0.1 mm $V \approx 10.0 \text{ ccm}$	375	270
	0709433 Schiffchen mit Deckel	5			
	0482064 Boat Schiffchen	1		320	195
	0482150 Cover Deckel	10			
	0482061 Boat with cover and baffle Schiffchen mit Deckel und Einsatz	10	0.1 mm $V \approx 5.5 \text{ ccm}$	420	290
	0482055 Boat Schiffchen	10			320
	0482063 Cover with baffle Deckel mit Einsatz	10			
	0482077 Boat with cover Schiffchen mit Deckel	5	0.1 mm $V \approx 25.0 \text{ ccm}$		
	0482070 Boat Schiffchen	5			
	0482175 Cover Deckel	5			
	0482100 Boat with ceramic crucible Schiffchen mit Keramikriegel	5	0.2 mm $V \approx 1.5 \text{ ccm}$		
	0482057 Boat Schiffchen	5			340
	0482095 Ceramic crucible 40 x 11 mm Keramikriegel 40 x 11 mm	5	$V \approx 1.5 \text{ ccm}$		230

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Molybdenum Evaporation Boats | Molybdänschiffchen | 钼舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^①	
				(W) 工艺参数 ^① (W)	(A) 工艺参数 ^① (A)
0482101	Boat with ceramic crucible Schiffchen mit Keramikriegel	5	0.1 mm $V \approx 2.4 \text{ ccm}$		
0482058	Boat Schiffchen	5		410	165
0482096	Ceramic crucible 60 x 11 mm Keramikriegel 60 x 11 mm	5	$V \approx 2.4 \text{ ccm}$		
0482047	Boat Schiffchen	10	0.1 mm	45	40
0482048	Boat Schiffchen	10	0.2 mm $V \approx 1.0 \text{ ccm}$	145	130
0482052	Boat Schiffchen	10	0.1 mm $V \approx 3.5 \text{ ccm}$	280	160
0482060	Boat Schiffchen	5	0.1 mm $V \approx 11.0 \text{ ccm}$	500	250

Molybdenum Evaporation Boats | Molybdänschiffchen | 钼舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^①	
				(W) 工艺参数 ^① (W)	(A) 工艺参数 ^① (A)
0482078	Boat with cover Schiffchen mit Deckel	5	0.1 mm		
0482066	Boat Schiffchen	5	0.1 mm $V \approx 7.5 \text{ ccm}$	340	280

^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^① Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühfadendpyrometer.

^① 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发表, 使用单色高温计测定温度。

Tantalum Evaporation Boats | Tantalschiffchen | 钽舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^①	
				(W) 280	(A) 140
0482081	Boat Schiffchen	10	0.2 mm $V \approx 1.0 \text{ ccm}$		
0482083	Boat Schiffchen	10	0.2 mm $V \approx 2.0 \text{ ccm}$	485	180
0482086	Boat Schiffchen	10	0.2 mm	550	240
0482197	Schiffchen	100	$V \approx 2.0 \text{ ccm}$		
0482085	Boat Schiffchen	5	0.2 mm $V \approx 8.0 \text{ ccm}$	930	350
0482084	Boat with baffle Schiffchen mit Einsatz	5	0.1 mm $V \approx 6.0 \text{ ccm}$	1340	565

Tantalum Evaporation Boats | Tantalschiffchen | 钽舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^① Prozessdaten ^①	
				(W) 950	(A) 210
0482087	Boat Schiffchen	5	0.1 mm $V \approx 7.5 \text{ ccm}$		
0482111	Boat Schiffchen	10	0.4 mm $V \approx 4.0 \text{ ccm}$	770	360

^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^① Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühfadendurchstrahlungspyrometer.

^① 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发源, 使用单色高温计测定温度。



Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。


Graphite and Ceramic Boats | Graphit- und Keramikschiffchen | 石墨舟和陶瓷舟

Part number Artikel-Nr. 编号	Type Bezeichnung 类型	Quantity Menge 数量	Sheet thickness Bleckdicke 厚度	Process data ^{①)} Prozessdaten ^{①)} 工艺参数 ^{①)}	
				(W) (A)	
0482090	Graphite boat with Ta-contacts Graphitschiffchen mit Tantal-Kontakten	1	V ≈ 0.5 ccm	1370	270
0482093	Boron nitride Bornitrid	1		1400	280



Liners Molybdenum | Einsatziegel Molybdän | 钼坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
0481659	4 ccm	4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 110	Ag, Cu Dielectrics
0481658	25 ccm	4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 212	Cu Dielectrics
0481654	25 ccm	4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 113 ESQ 212	Ag, Cu, In
0489004	25 ccm	4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 113	Ag
0481660	55 ccm	Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Ag, Cu



^① Average power / current values for source at 1600°C.

Conditions: Source empty, T measurement with monochromatic pyrometer.

^② Durchschnittliche Leistungs-/Stromwerte für Quelle bei 1600°C.

Bedingungen: Quelle leer, T-Messung mit Glühfadendpyrometer.

^③ 平均电压与电流值为蒸发源达到1600°C而设定。

测量条件: 空载蒸发热源, 使用单色高温计测定温度。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.





备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.

Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.

备注: 生产过程中尺寸可能稍有差异。

Liners Molybdenum | Einsatziegel Molybdän | 钼坩埚


Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
	0481656	4 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Dielectrica
	0481655	14 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Dielectrica
	0481674	30 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 150	Dielectrica
	0489000	23 ccm 4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 212	Dielectrica
	0481827	7 ccm 4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 212	Dielectrica

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
 Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.
 备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Liners Molybdenum | Einsatziegel Molybdän | 钼坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
	0489005	23 ccm 6-hole crucible 6-Lochiegel ESQ 212	Dielectrica
	0489006	6 ccm 6-hole crucible 6-Lochiegel ESQ 212	Dielectrica
	0489064	2 ccm ESV 6/1 ESV 4	Dielectrica
	0489019	24 ccm	Dielectrica
	0489023	8 ccm ESQ 212	Au

Liners Molybdenum | Einsatztiegel Molybdän | 钼坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
	0489033	13 ccm ESQ 212	Au
	0489232	23 ccm ESV 14/3	Dielectrica
	0489236	8 ccm ESV 6/1 ESV 4	Dielectrica
	0489059	8 ccm ESV 14	Dielectrica

Liners Graphite | Einsatztiegel Reinstgraphit | 石墨坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
	0481650	4 ccm 4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 110	Au, Ag, Cu
	0481653	20 ccm 4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 113 ESQ 212	Au, Ag, Cu, Al
	0481662	61 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Au, Ag, Cu, Al
	0481657	90 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Au, Ag, Cu, Al
	0481651	60 ccm Pot crucible Topftiegel ESQ 110	Au, Ag, Cu, Al

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Maße leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。


Liners Graphite | Einsatztiegel Reinstgraphit | 石墨坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
0489041	1.5 ccm	ESV 6/4 ESV 4	
0489015	14 ccm	ESV 14/4	
0489061	14 ccm	ESV 6/1	



Liners Tungsten | Einsatztiegel Wolfram | 钨坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
0701458	4 ccm	4-hole crucible 4-Lochiegel ESQ 110	Ag, Cu Dielectrica
0703568	2 ccm	ESV 6/1 ESV 4	Dielectrica
0705168	13 ccm	ESQ 212	Au
0705808	8 ccm	ESQ 212	Au



Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Liners Boron Nitride | Einsatziegel Bornitrid | 氮化硼坩埚

Part number Artikel-Nr. 编号	Crucible volume Tiegelvolumen 坩埚体积	Fits Passend zu 适配性	Can be used for Verwendbar u.a. für 可应用于
0489062	1.5 ccm ESV 6/1 ESV 4		Al
0701291	9 ccm ESV		Al



Customer Specific Liners Kundenspezifische Einsatziegel 为客户特制坩埚


We can offer specific liners according to your requirements in different materials and dimensions.

Please use the sketch below to give us the necessary specifications.

Wir können Einsatziegel aus verschiedenen Materialien nach Ihren speziellen Bedürfnissen anbieten.

Bitte benutzen Sie die Skizze unten, um uns die nötigen Abmessungen anzugeben.

我们可以根据您的要求特制不同材料和尺寸的坩埚。
请填制以下说明告知我们您的技术要求。



- | | | |
|-------|---|------|
| a = | 0 | [mm] |
| b = | | [mm] |
| c = | | [mm] |
| d = | | [°] |
| (e) = | 0 | [mm] |
| R = | | [mm] |
| r = | | [mm] |

Remark: As a result of the manufacturing process dimensions may vary slightly.
Hinweis: Bedingt durch den Herstellungsprozess können die angegebenen Masse leicht abweichen.
备注：生产过程中尺寸可能稍有差异。

Technical Data

Contents | Inhalt | 目录

General Material & Evaporation Technical Data

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten
基本材料与蒸发技术数据

84 – 117

Technical Data and Application Guidelines for Special Materials

Technische Daten und Applikationshinweise für Spezialmaterialien
特殊材料技术数据与应用指南

118 – 121

Application Matrix for Optical Materials

Anwendungsmatrix für optische Materialien
光学材料的应用领域

122 – 123

Thin film deposition is a dynamic process involving many variables. By working closely with our customers we have compiled technical data over the years which has proven to be helpful.


We hope these additional tools will assist you when working with our products. Should you require more detailed technical support, or have suggestions as to how we can improve, do not hesitate to contact us on our Materials Hotline: Tel +423 388 73 00 or sales.materials@umicore.com

Beim Beschichtungsprozess kommt es auf viele verschiedene Parameter an. In enger Partnerschaft mit unseren Kunden haben wir über die Jahre hinweg technische Daten gesammelt, was sich als sehr hilfreich erwiesen hat.

Wir hoffen, dass diese Hilfsmittel Ihnen die Arbeit mit unseren Produkten erleichtern. Benötigen Sie detailliertere technische Informationen oder haben Sie Verbesserungsvorschläge? Dann zögern Sie nicht, uns auf der Materials Hotline zu kontaktieren: Tel. +423 388 73 00 oder sales.materials@umicore.com

薄膜沉积是一个涉及到许多变量的动态过程。通过与客户在工作中的不断沟通以及多年的经验积累，我们汇编了一套对客户很有帮助的产品技术参数。

我们希望这些附加的工具可以帮助您更好的使用我们的镀膜材料。如果您需要得到更详尽的技术支持，或者对于我们的工作有任何提高建议，请通过材料热线电话+423 388 73 00或者电子邮件 sales.materials@umicore.com 联系我们。



General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material	Theoretical density at 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Melting point	Boiling point	Type of Evaporation	Evaporation source (typical)	Specific evaporation conditions						Film transparency range typically used/useful	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks						
Beschichtungs-material	Theoretische Dichte bei 20°C	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Schmelzpunkt	Siedepunkt	Art der Verdampfung	Verdampfungsquelle (typisch)	Spezifische Aufdampfbedingungen						Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen						
镀膜材料	理论密度 (20°C)	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n	薄膜消光系数 k	备注						
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值						
Ag	10.5	1020	1150	962	2162	●	● 1	● 3	W Mo Ta C Al₂O₃ BN	● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ○	●	●	<100 °C	100 – 200 °C	200 – 300 °C	desirable/ indispensable	possible	2 μm	2 μm	at 550 nm	at 10 μm	¹ Depending on material geometry. ¹ Abhängig von der Materialgeometrie. ¹ 取决于材料外形。 ² High-reflecting coating applications >0.4 μm. ² Hochreflektierende Beschichtungen >0.4 μm. ² 高反射镀膜应用 >0.4 μm. ³ Direct evaporation from Cu crucible: special guidelines apply. ³ Direkte Verdampfung aus dem Cu-Tiegel: Spezielle Richtlinien gelten. ³ 从Cu坩埚直接蒸发：特殊方法。 ⁴ n,k values at ~9.9 μm. ⁴ n,k-Werte bei ~9.9 μm. ⁴ ~9.9 μm处的n,k 值。
AgCu 1.5	~10.5	~1020	~1150	~950	~2162	●	● 1	○ 3	● ● ● ● ○ ○	●	●	●	<100 °C	100 – 200 °C	200 – 300 °C	desirable/ indispensable	possible	2 μm	2 μm	~0.12 ~3.40	~13 ~54	¹ Depending on material geometry. ¹ Abhängig von der Materialgeometrie. ¹ 取决于材料外形。 ² High-reflecting coating applications >0.4 μm. ² Hochreflektierende Beschichtungen >0.4 μm. ² 高反射镀膜应用 >0.4 μm. ³ Direct evaporation from Cu crucible: special guidelines apply. ³ Direkte Verdampfung aus dem Cu-Tiegel: Spezielle Richtlinien gelten. ³ 从Cu坩埚直接蒸发：特殊方法。 ⁴ n,k values at ~9.9 μm. ⁴ n,k-Werte bei ~9.9 μm. ⁴ ~9.9 μm处的n,k 值。 Films with increased corrosion resistance compared to pure Ag starting material. Schichten mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu reinem Ag-Ausgangsmaterial. 较纯银的蒸发材料，具有增强的抗腐蚀特性。

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen			Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.	
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件			典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。	
Al	2.7	1210	1360	660	2467	●	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Substrate temperature range Substrattemperatur- turbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unter- stützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值
Al 1-4% Cu	~2.7	~1210	~1360	~650		●	●	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	<100°C 100 – 200°C 200 – 300°C	1 1	~0.85 ~6.30 ~25 ~90
AlF ₃	2.9	820	890	1291		●	●	W Mo Ta				~1.40	
Al ₂ O ₃	~4.0	2050 *	2200 *	2000 – 2072	2920 – 3040	●	●	●	●	●	~0.19	~7 ~1.64	
As ₂ S ₃	3.4	485	625	300	707		●	●				~3.17 ~7.5 · 10 ⁻⁶ ~2.8 · 10 ⁻⁴	
Au	18.9	1400	1570	1064	2856	●	● ²	○ ● ○	●	●	1 1	~0.35 ~2.70 ~12 ³ ~55 ³	
AuGe	14.7		356										
B	2.3 – 2.4		2300	2550	● ○								
B ₂ O ₃	2.5 ¹ 1.8 ²	1160	1290	450	2247		○	●				Density values for: ¹ rhombic; ² amorphous phase. Dichtewerte für: ¹ rhombische; ² amorphe Phase. 密度值: ¹ 斜方晶型; ² 无定形相的密度值。	

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.						
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。						
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值					
Ba	3.5			725	1897																
BaF ₂	4.9	1090	1210	1355	2137	●	○			○	○	●	●		●	●	●	●	●		
BaTiO ₃	5.8 – 6.0			1625 – 1650						○	○	○	○	●				~2.46/2.40 ¹	~1.65/1.63 ¹		
																		~8.80/1.40 ¹	~7.40/0.079 ¹		
Be	1.9			1278	2471													~3.34	~86 ¹		
																	~3.20	~160 ¹	1 n,k values at ~6.2 μm. 1 n,k-Werte bei ~6.2 μm. 1 ~6.2 μm处的n,k 值。		
BeO	3.0	2220	2400	2530	4120	●				○	○				●			~1.73	~0.046		
																	~1.40				
Bi	9.8			271	1564		○														
Bi ₂ O ₃	8.6 – 8.9			825 – 860											●						
C	3.5 ¹ 2.2 ² 1.8 – 2.1 ³			4827	●	●												~2.42	~2.38	Density values for: 1 diamond; 2 graphite; 3 amorphous phase. Dichtewerte für: 1 Diamant; 2 Graphit; 3 amorphe Phase. 密度值: 1 金刚石; 2 石墨; 3 无定形相的。	
Ca	1.5			837 – 842	1484																
CaF ₂	3.2	1280	1410	1423	~2500	○				●	●	●	●	●	●	●	●	0.15	12	1.23 – 1.46	
																				L-index material for IR applications. Niedrigbrechendes Material für IR-Anwendungen. 红外应用的低折射率材料。	
CaO	3.3 – 3.4	1950	2125		2850	●	○			○		○			●						
Cd	8.7	265	320	321	767	○	○			●	●	●	●								
CdF ₂	6.6	780	930	1100		●														IR applications. IR-Anwendungen. 红外应用。	
CdS	4.8	680	760	1750		●				●	●	●	●							~2.50	
CdSe	5.8	~650				●	○			●	●	●	●				0.7	2.5	~2.50		
CdTe	6.2	~1000			1130					●	●	●	●				0.85	25	3.05 ~0.41	2.65 – 2.67 IR applications. IR-Anwendungen. 红外应用。	
Ce	6.7 – 6.8			~799	3424												1.54 – 1.67 ~2.60	3.53 – 5.11 ¹	1 n,k values at ~7 μm. 1 n,k-Werte bei ~7 μm. 1 ~7 μm处的n,k 值。		

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.			
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。			
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值			
CeF ₃	6.2	1183 *	1298 *	1460	2300	● ○	●	●	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	● ● ● ●	●	<100 °C	13	1.59 – 1.63	1.42 – 1.47	L-index material for IR applications. Niedrigbrechendes Material für IR-Anwendungen. 红外应用的低折射率材料。		
CeO ₂	7.1	1660	1810	2727	○ ○ ●	○ ○ ●	●	○ ○	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	○	○	100 – 200 °C	●	0.4	12	~2.20	H-index material for VIS-NIR applications. Hochbrechendes Material für VIS-NIR-Anwendungen. 可见-近红外波段应用的高折射率材料。	
Co	8.9	1570	1750	1495	2927 ●	● ●	●	○ ○	W Mo Ta	●	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	200 – 300 °C	●	~2.05 ¹ ~3.80 ¹	~8.42 ² ~24 ²	~15 ¹ ~26 ¹	¹ Films of hexagonal structure. ¹ Schichten von hexagonaler Struktur. ¹ 六方结构的膜层。 ² Films of fcc structure. ² Schichten von fcc-Struktur. ² 面心立方晶体结构的膜层。	
Cr	7.2	1330	1470	1907	2672	● ●	●	● ●	W Mo Ta	● ●	●	200 – 300 °C	●	~3.18 ~4.40	~15 ¹ ~26 ¹	Adhesion promotion. Structurable and filter coatings. Haftvermittler. Strukturierbare- und Filterbeschichtungen. 粘接促进作用。结构性与滤光性镀膜。 ¹ n,k values at 8.9 μm. ¹ n,k-Werte bei 8.9 μm. ¹ 8.9 μm处的n,k 值。		
Cr – SiO	4.8 – 5.8 *	~1600				●				● ●							Adhesion promotion. Haftvermittler. 粘接促进作用。	
Cr ₂ C ₃	6.7	~2000		3800	○			○ ○	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	● ●								
Cr ₂ O ₃	5.2	1740	1900	2240 – 2291	4000	● ●	●	○ ○	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	● ●		0.6	8	~2.50 *	Adhesion promotion. Structurable and filter coatings. Haftvermittler. Strukturierbare- und Filterbeschichtungen. 粘接促进作用。结构性与滤光性镀膜。			
Cr ₂ Si ₂	5.5			1560														
Cs	1.9			~28	671										0.26 0.98			
CsF	4.1	520	580	682	1251	○		● ● ● ●	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	●					~1.50			

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs-material 镀膜材料	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C)	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C) mbar	Melting point Schmelzpunkt 熔点	Boiling point Siedepunkt 沸点	Type of Evaporation Art der Verdampfung 蒸发类型	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich 典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen 特定的蒸发条件						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitsbereich 典型使用的薄膜透光范围	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt. 备注 * 数据来源不明确。								
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值							
							W E-gun möglich 电子枪可行	Mo from Cu crucible 从Cu坩埚	W Ta C Al₂O₃ BN Boat material Schiffchenmaterial 舟材质	W Mo Ta													
Cu	8.9	1240	1400	1084	2562	●	●			●	●		<100 °C	100 – 200 °C	200 – 300 °C	desirable/ indispensable 可能	μm	μm	at 550 nm	at 10 μm	~0.90 ~2.60	11 ¹ ~48 ¹	Fine granulate can be deposited by Flash technology. Feines Granulat kann mit Flash-Technologie beschichtet werden. 良好的颗粒材料可通过闪蒸工艺进行膜层沉积。 ¹ n,k values at ~9.5 μm. ¹ n,k-Werte bei ~9.5 μm. ~9.5 μm处的n,k 值。
Cu ₂ O	6.0		1235	1800		○					○												
Dy	8.6			1412	2567															1.60 – 1.65 ~2.40	7.40 – 9.60 17		
DyF ₃	~7.5	1217 [*]	1390 [*]	1154 – 1360	>2200	○ ¹	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	~0.2 ²	16	1.48 – 1.55	1.38 – 1.42	IR coating applications. IR-Anwendungen. 红外镀膜应用。 ¹ Superficially melting. ¹ Oberflächlich schmelzend. ¹ 表面熔化。 ² Weak intrinsic film absorption band in the 0.9 – 1.0 μm wavelength range. ² schwaches intrinsisches Absorptionsband im Wellenlängenbereich 0.9 – 1.0 μm. ² 在0.9 – 1.0 μm波段有微弱的固有膜层吸收。		
Dy ₂ O ₃	7.8		2340		○	○															~1.90		
Er	9.0		1529	2868																~1.71 ¹ ~3.20 ¹	1 n,k values at ~500 nm. 1 n,k-Werte bei ~500 nm. ~500 nm处的n,k 值。		
ErF ₃	7.8 [*]		1350	1920	○	○					●		●	●							~1.50		
Er ₂ O ₃	8.6		2344		○	●					○	○									~1.90		
Eu	5.2		822	1529																			
EuF ₃	6.7 [*]		1390	2270	○	○					●	●	●	●									
Eu ₂ O ₃	7.4		2291		○	●					○	○									~1.90		
Fe	7.9	1430	1580	~1535		●					○	○								~3.23 ¹ ~4.40 ¹	~5.81 ~30	¹ n,k values at ~1.0 μm. ¹ n,k-Werte bei ~1.0 μm. ~1.0 μm处的n,k 值。	
Fe ₂ O ₃	~5.2			1565 ¹ 1594 ²		○					○	○									~3	Boiling point values for: ¹ hematite; ² magnetite phase. Siedepunkte für: ¹ Hämatit-; ² Magnetit-Phase. 沸点值: ¹ 赤铁矿相; ² 磁铁矿相的。	

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs-material 镀膜材料	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C)	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C) mbar	Melting point Schmelzpunkt 熔点	Boiling point Siedepunkt 沸点	Type of Evaporation Art der Verdampfung 蒸发类型	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich 典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen 特定的蒸发条件						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitsbereich 典型使用的薄膜透光范围	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt. 备注 * 数据来源不明确。						
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值	μm	μm	at 550 nm	at 10 μm	
Ga	5.9	1050	1200	30	2204	●															
Gd	7.9			~1313	3273													1.41 – 1.88 ~1.50	7.34 – 9.21 ~13		
GdF ₃	7.1 *			1230 ¹	2270	○	○ ○			●	●	○	●	●	●	●	●	~1.60		DUV applications. DUV-Anwendungen. 深紫外应用。	
Gd ₂ O ₃	7.4			2330		○ ●				○ ○			●	●				~1.80			
Ge	5.4	1360	1520	938	2833	●	● ⁴ ● ●										1.7 (4 ¹)	23 (12 ¹)	4.30 – 4.40 ² ~5.0 · 10 ⁻⁴ ³	4 – 4.10 ~4.10	H-index material for IR applications. Hochbrechendes Material für IR-Anwendungen. 红外应用的高折射率材料。 ¹ Spectral range with very low absorption. ¹ Spektralbereich mit sehr niedriger Absorption. ¹ 波段下具有较低的吸收性。 ² n value at ~1.7 μm. ² n-Wert bei ~1.7 μm. ² ~1.7 μm处的n值。 ³ k value for ~1.6 – 20 μm. ³ k-Wert für ~1.6 – 20 μm. ³ ~1.6 – 20 μm处的k值。 ⁴ Special guidelines for evaporation apply. ⁴ Spezielle Richtlinien für die Bedampfung gelten. ⁴ 蒸发采用特殊方法。
GeO ₂	4.2									● ● ● ●									~1.60		
Hf	13.3	2420	2680	2227	4602	●	○						○	●	●	●					Deposition of low absorbing HfO ₂ films requires ion plating technology and reactive pressure. Beschichtung niedrigabsorbierender HfO ₂ -Schichten erfordert Ionenplatiertechnologie und Reaktivgasdruck. 镀制低吸收HfO ₂ 膜层需要离子镀工艺和反应压条件。
HfF ₄	7.1			970 – 1000		○ ○				●	●		●	●	●	●			~1.56		IR coating applications. IR-Anwendungen. 红外镀膜应用。
HfO ₂	9.7	2500	2700	2733 – 2783	~5400	○	○ ●			●	○ ○		● ○	●	●	●	0.23	~8	1.90 – 2.07		H-index material for laser coating applications. Hochbrechendes Material für Laserbeschichtungen. 激光镀膜应用的高折射率材料。
Ho	8.8			1474	2720																
HoF ₃	7.6 *			1143	1895					●	●		●					~1.60			

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.				
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。				
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值			
H ₂ O ₃	8.3 *			2330		○	○			●			<100°C					~1.90	
In	7.3	920	1050	157	2072	●	●			●			100 – 200°C					0.70 – 0.85 ~5.10	~25 ~52
InSn 90:10	7.3 *			~146		●				○	○		200 – 300°C					~2	
In ₂ O ₃	7.2			~2200		○				○	○	○						~2	
Ir	22.4	2525	2780	2410	4428	●	○											1.29 – 2.18 ~4.30	
ITO In ₂ O ₃ – SnO ₂	7.1 ¹	~700 *		1730		●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	~0.4	~1.1	1.90 – 2 ²	Transparent conductive films. Transparent leitfähige Schichten. 透明导电膜层。 ¹ For In ₂ O ₃ :SnO ₂ ratio 90:10. ¹ Für In ₂ O ₃ :SnO ₂ -Verhältnis 90:10. ¹ In ₂ O ₃ :SnO ₂ 比例为 90:10.
K	0.9			63	759													~0.05 ~1.40	
La	6.1 – 6.2			~921	3464														
LaF ₃	6.0	1270 *	1417 *	~1490		●				●	●	●	●	●	●	0.15	12	1.58 – 1.65	~1.35
La ₂ O ₃	6.5	2000	2200	2256	4200	○	○	●		○	○	○				0.35	2	~1.90	
Li	0.5			180	1342					○	○	○						0.21 ~2.50	0.66 ¹ ~38 ¹
LiF	2.6	790	900	845	1676					●	●	●	●			0.1	~8	1.39 ¹ 1.1 · 10 ⁻⁸ ¹	~1.10 ~0.0054
Lu	9.8			~1663	3402														
LuF ₃	8.3 *			1182	2200					●	●	●						~1.50	
Lu ₂ O ₃	9.4			2375		○	○	●		○	○							~1.90	

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.						
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。						
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值					
Mg	1.7	425	500	649	1090		○			●	●	●						~0.38 ¹ ~5.70 ¹	~21 ~42	¹ n,k values at 620 nm. ¹ n,k-Werte bei 620 nm. ¹ 620 nm处的n,k 值。	
MgF ₂	3.1 – 3.2	1100	1225	1261	2239	○	○ ●			●	●	●					0.15	8	1.38 – 1.40	L-index material with lowest refractive index in VIS spectral range. Niedrigbrechendes Material mit niedrigstem Brechwert im VIS-Spektralbereich. 可见光波段的最低折射率的低折射率材料。	
MgO	3.6	1700	1900	2852	3600	● ●	○ ●			○ ○	○ ○			○			0.2	~8	1.65 – 1.74	M-index and adhesion promoting material for NUV-VIS-IR applications. Mittelbrechendes Material und Haftvermittler für NUV-VIS-IR-Anwendungen. 近紫外-可见-红外应用的中折射率材料及粘接促进材料。	
Mn	7.2	960	1075	~1244		○ ●				● ○	○ ○	● ○							~2.39 ~3.30	~10 ~21	
MnS	4.0	~1365		1615		○ ○				○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○									
Mo	10.2	2490	2740	2620	4679	○	○ ●			○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○							~3.77 ~3.50	~11 ¹ ~54 ¹	¹ n,k values at 9.5 μm. ¹ n,k-Werte bei 9.5 μm. ¹ 9.5 μm处的n,k 值。
Mo ₂ C	8.9	~2600		2687		● ○															
MoO ₃	4.7	620	670	795	1155	●				●	●	●							~1.90		
MoS ₂	4.8	~400		1185		●				●	●	●									
MoSi ₂	6.3	~2050		2050		○															
Na	1.0			98	883													0.06 ~2.20			
Na ₃ AlF ₆	2.9			1000		●				●	●	●		●		0.2	14	~1.35	L-index material for UV-VIS-NIR applications. Niedrigbrechendes Material für UV-VIS-NIR-Anwendungen. 紫外-可见-近红外应用的低折射率材料。		
Na ₅ Al ₃ F ₁₄	3.0 [*]			735						●	●	●		●				~1.33		L-index material for UV-VIS-NIR applications. Niedrigbrechendes Material für UV-VIS-NIR-Anwendungen. 紫外-可见-近红外应用的低折射率材料。	
NaF	2.6	830	900	993	1695					●	●	●		●					~1.30		
Nb	8.4	2660	2850	2477	4744	●				○ ○	○ ○	○ ○		○				~2.93 ~2.90	16 ~53		

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.					
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。					
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值				
Nb₂O₅ Nb₂O₅-x	4.5	1700	1860	1480 – 1490	●		●			● ○		●	<100°C	●	0.38 – 0.42	8	2.27 – 2.33		H-index material for VIS-NIR spectral range, especially for heat protection coatings. Hochbrechendes Material für den VIS-NIR-Spektralbereich, besonders für Wärmeschutzbeschichtungen. 可见-近红外波段的高折射率材料，特别适用于热保护镀膜。	
Nd			1024	3074																
NdF₃	6.5	1265 *	1410 *	1379 – 1410	2300	○ ¹	○			● ○		●	<100°C	●	●	●	14	~1.61	~1.53	DUV applications. DUV-Anwendungen. 深紫外应用。 ¹ Superficially melting. ¹ Oberflächlich schmelzend. ¹ 表面熔化. Refractive index at a substrate temperature of 300°C. Brechzahl bei 300°C Substrattemperatur. 基片温度300°C时的折射率。
Nd₂O₃	7.2	2030	2240	2233		●				○ ○						0.4	2	~2.10		
Ni	8.9	1510	1680	1455	2913	●				○ ○							~1.77 ~3.10	~6.44 ¹ ~35 ¹	~35 ¹	Filter applications. Filter-Beschichtungen. 滤光片应用。 ¹ n,k values at ~9.5 μm. ¹ n,k-Werte bei ~9.5 μm. ¹ ~9.5 μm处的n,k 值。
NiO	6.7	1550	1700	1984																
Os	22.5	2610	2860	3033	5012	○ ○											4.58 – 4.84 ~1.70	2.90 – 4.08 ~41		
Pb	11.3	718	832	327	1555	○ ○				● ● ● ●								~1.75		
PbF₂	8.2	560	650	855	1290	○ ○				● ○		● ○		●						IR applications. IR-Anwendungen. 红外应用。
PbO		740	820	886	1470	● ○				○ ○							~2.60			
PbS	7.5	660	725	1114		●				● ●							4.30 – 4.33 ~1.60	4.01 – 4.02 ~0.0063		
PbSe	8.1	~650		1065		●				● ● ●							1.25 – 3.65 ~3	~4.70 ~0.0026		

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs-material 镀膜材料	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C 理论密度 (20°C)	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar 特定蒸汽压温度 (°C) mbar	Melting point Schmelzpunkt 熔点	Boiling point Siedepunkt 沸点	Type of Evaporation Art der Verdampfung 蒸发类型	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich 典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen 特定的蒸发条件			Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitsbereich 典型使用的薄膜透光范围	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k 薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt. 备注 * 数据来源不明确。						
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值		
								W	Mo	Ta								
PbTe	8.2	1200		917	●										0.35	40	3.30 – 5.40 ¹ ~5.80 ¹	5.56 – 5.66 ~5.30
Pd	12.0	1450	1620	1555	2963	●		●	● ¹ ● ²								~1.64 ~3.80	~3.60 ~45
Pr	6.8		931	3520														
PrF ₃	6.3 *		1399	2255			●										~1.50	
Pr ₂ O ₃ /Pr ₆ O ₁₁	7.1		2085 (Pr ₂ O ₃)			○	●			○ ○	●						~2	
Pt	21.5	2080	2300	1768	3825	●	●	● ¹	○ ²		● ○	●					2.10 – 2.17 ~3.70	~9.91 ³ ~37 ³
Rb	1.5	160	205	39	688	○				○ ○		●						
RbF	3.6	590	680	795														
Re	20.5	3030	3350	3180		●					●						~3.89 ~2.40	~3.75 35

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen			Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.								
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件			典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。								
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值				
Rh	12.4	2000	2200	1964	3695	○		●	● ¹	● ○	●		<100 °C	100 – 200 °C	200 – 300 °C		1.94 – 2 ~5	9.91 ² ~37 ²	¹ Direct evaporation from Cu crucible: special guidelines apply. ¹ Direkte Verdampfung aus dem Cu-Tiegel: Spezielle Richtlinien gelten. ¹ 从Cu坩埚直接蒸发: 特殊方法。 ² n,k at ~9.5 μm. ² n,k-Werte für ~9.5 μm. ² ~9.5 μm处的n,k 值。	
Ru	12.3	2360	2590	2310	4150	○		●										~3.82 ~5	9.60 ~43	
Sb	6.7	530	600	631	1587	○												~2.20 ~4.40		
Sb₂O₃	5.2	460	510	656	1550	● ○												~2.10		
Sb₂S₃		550		550	~1150													~3.20		
Sc	3.0			1541	2836															
ScF₃	2.5 – 2.6 [*]			1552	1607													~1.40		
Sc₂O₃	3.9	~2400	~2600	2420 – 2530			●	● ●	○	○ ○							0.24	~12	1.76 – 1.92	H-index material for NUV-VIS-NIR laser coating applications, M-index material and adhesion promoter for IR applications. Hochbrechendes Material für NUV-VIS-Laserbeschichtungen, mittelbrechendes Material und Haftvermittler für IR-Anwendungen. 近紫外-可见-近红外激光镀膜应用的高折射率材料，红外应用的中折射率材料及粘接促进材料。
Se	4.8	230	280	217	685					○ ○ ○ ○							0.75	16 – 18 ~3.07/4.49 ¹ ~0.70/~1 ¹	~2.64/3.41 ¹ ~0.80/ 2.7 · 10 ⁻⁴ ¹	¹ Birefringent material. Values indicated are n₀/ne and (k₀/ke). ¹ Doppelbrechendes Material. Werte: n₀/ne und (k₀/ke). ¹ 双折射率材料, 数值表示 n₀/ne 和 (k₀/ke)。

General Material & Evaporation Technical Data | Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten | 基本材料与蒸发技术数据

Coating material	Theoretical density at 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Melting point	Boiling point	Type of Evaporation	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible	Specific evaporation conditions						Film transparency range typically used/useful	Film refractive index n / Extinction coefficient k	Remarks				
Beschichtungs-material	Theoretische Dichte bei 20°C	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Schmelzpunkt	Siedepunkt	Art der Verdampfung	Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Spezifische Aufdampfbedingungen						Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Schichtbrechzahl n / Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.				
镀膜材料	理论密度 (20°C)	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n / 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。				
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt)	Substrate temperature range	Ion or plasma assistance	low	high					
								Electronenstrahlkanone möglich 电子枪可行	Directly from Cu crucible Cu坩埚蒸发	Liner material Tiegeleinsatzmaterial 坩埚材质	Boat material Schiffchen-material 舟材质	low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	niedrig 低值	hoch 高值				
Si	2.3	1630	1830	1410	2355	●	● ¹	●	W	Mo	Ta	○	○	1	8	~3.90 ²	~3.40 ³	H- or M-index material for NIR-IR applications. Hochbrechendes oder mittelbrechendes Material für NIR-IR-Anwendungen. 近红外-红外应用的高或中折射率材料。 ¹ Special guidelines for evaporation apply. ¹ Spezielle Richtlinien für Bedampfung gelten. ¹ 蒸发采用特殊方法。 ² n value at 1 μm. ² n- Wert bei 1 μm. ² 1 μm处的n 值。 ³ n value at 3 μm. ³ n- Wert bei 3 μm. ³ 3 μm处的n 值。	
SiC	3.2	1860	1990	~2700		● ○											~2.70	~5.0 · 10⁻⁵	~1.05
Si ₃ N ₄	3.4	1250	1375	1900		●											~2		
SiO	2.1	1080	1180	~1700	1880	● ●		● ●		● ●			● ○	●	8	1.50 - 1.60 ¹	1.80 - 1.90 ²	Adhesion promoter and M-index material for VIS-NIR applications. Haftvermittler und mittelbrechendes Material für VIS-IR-Anwendungen. 粘接促进材料及可见-近红外应用的中折射率材料。 ¹ Partly oxidized film (Si ₂ O ₃). ¹ Teilweise oxidierte Schicht (Si ₂ O ₃). ¹ 部分氧化膜层 (Si ₂ O ₃)。 ² Reduced film (SiO). ² Reduzierte Schicht (SiO). ² 还原膜层 (SiO)。 For fully oxidized film see SiO ₂ . Für völlig oxidierte Schicht siehe SiO ₂ . 完全氧化膜层参阅 SiO ₂ 。	
SiO ₂ Fused silica	2.2	2000	2200	1720	2230	○ ○ ●							● ○	● ●	9	1.45 - 1.48		Fused silica. Quarzglas. 熔融石英。 L-index material for DUV-NIR applications. Niedrigbrechendes Material für DUV-NIR-Anwendungen. 深紫外-近红外应用的低折射率材料。	

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitsbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.					
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。					
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (preheat) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值				
Sm	7.5			1077	1794														~1.31 ~1.20 ~14	~5.80
SmF ₂	6.6 *			1306	2323		○												~1.60	
Sm ₂ O ₃	8.3			2269		○	●												~1.90	
Sn	5.8 ¹ 7.3 ²	1220	1390	232	2602	●	○				●	●	●						0.90 ³ ~3 ³	22 ~20
SnF ₂	4.6			213	850															
SnO	6.4	570	680																	
SnO ₂	7.0	~1280	~1360	1127	~1850	○					○	○	○						~2	
Sr	2.6				769	1382														
SrF ₂	4.2	1230	1380	1473	2489	○				●	●	●							~1.40	
SrO	4.7	~1800	~2000																	
Ta	16.6	3040	3310	3017	5458	●												2.36 – 2.56 ~1.80	14 ~46	
TaC	13.9	~3000		3880	5500	●	●													
TaN	16.3				3360	●														
Ta ₂ O ₅ Ta ₂ O _{5-x}	8.2	2000	2200	1862 – 1880		●	●	●	●		○	○		●○	●	●	●	0.35	10	2.07 – 2.13
Tb	8.2			1360	3230														~1.36 / 1.50 ¹ ~2.60 / 2.20 ¹	
TbF ₃	7.2 *			1172	2280	○				○		○			●					
Tb ₂ O ₃ /Tb ₄ O ₇	7.9 *			2385		○				○	○	○							~2	
Tc				2157	4265										●					

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.				
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。				
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值			
Te	6.2	370	440	452	988					●	●	●							
Th	11.7			1842	4788														
ThF ₄	6.3	950	1200	1100	1680	○	○	●			●								
ThO ₂	9.9	2300	2550	3220	4400		●				●								
Ti	4.5	1730	1920	1668	3287	●	●			○	●	●	●						
TiC	4.9	2200	2480	3140	4820	●	●												
TiO	4.9	1800	2000	1737 – 1750	>3000	●	●			●	●	●	●○	●	●	●	●	0.4	>8 2.07 – 2.50
Ti ₂ O ₃	4.6	1900	2100	~2130		●	●			●	●	●	●○	●	●	●	●	0.4	>8 2.07 – 2.50
Ti ₃ O ₅	4.0 – 4.2	1980	2100	1760 *		●	●			○	○		●○	●	●	●	●	0.4	>8 2.07 – 2.50

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.					
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。					
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值				
TiO ₂	4.3	1700	1840	1830 – 1885	2500 – 3000	●	●	●	W Mo Ta C Al ₂ O ₃ BN	○	○	● ○	●	●	●	●	>8	2.07 – 2.50	H-index oxide material with highest index for VIS-NIR applications. Hochbrechendes Oxidmaterial für VIS-NIR-Anwendungen mit dem höchsten Brechwert. 可见-近红外应用的最高折射率的高折射率氧化物材料。	
Tl	11.9			304	1473															
Tm	9.3			1545	1950															
U	19.1			1132	4131															
UF ₄	6.7	760	840	960																
UO ₂	11.0	1940	2150	2878	3407	● ●														
V	6.0	~1850	~2040	~1890	3410	●				○ ○ ○		●						~3.68 ~3	~9.51 ~39	
VC	5.8	~2100		2810	3900	○														
V ₂ O ₅	3.4	~1300		690	1750	○														
W	19.4	3200	3480	3420	5555	●												~3.50 ~2.70	10 ~46	
W ₂ C	17.2	2650	2900	2860	6000	●														
WO ₃	7.2	1115	1200	1473		● ●			● ●		●	●	●	~0.38	10	2 – 2.28				
WSi ₂	9.4	~2200				○														
Y	4.5	1620	1800	1522	3338	●		● ●	○ ○	● ●	● ○	●	●	0.19	12	1.48 – 1.52	1.28 – 1.42	L-index material for IR applications. Niedrigbrechendes Material für IR-Anwendungen. 红外应用的低折射率材料。		
YF ₃	4.8	1231 *	1363 *	1387		●		● ●	○ ○	● ●	● ○	●	●							
Y ₂ O ₃	5.0	~2300	~2700	2410	4300 – 4440	○	○ ●	● ●		○ ○	● ○	●	●	<0.25	10 – 12	1.78 – 1.87				
Yb	7.0				~1195													~1.10 ~2.40	9.23 ~17	

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material Beschichtungs- material	Theoretical density at 20°C Theoretische Dichte bei 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Melting point Schmelzpunkt	Boiling point Siedepunkt	Type of Evaporation Art der Verdampfung	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions Spezifische Aufdampfbedingungen						Film transparency range typically used/useful Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Film refractive index n Extinction coefficient k Schichtbrechzahl n Extinktionskoeffizient k	Remarks * Origin of value uncertain. Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.							
	理论密度 (20°C) mbar	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。							
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (pre melt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值						
YbF ₃	8.2 *	1205 *	1332 *	1157	2200 – 2300	○	○	●		● ○	●		<100 °C	100 – 200 °C	200 – 300 °C	desirable/ indispensable 可能	0.2 ¹	12	1.51 – 1.55	1.36 – 1.42	L-index material for IR applications, a.o. high-power laser coatings. Niedrigbrechendes Material für IR-Anwendungen, u.a. für Hochleistungslaserbeschichtungen. 红外应用的低折射率材料, 包括高能激光镀膜。 ¹ Weak intrinsic film absorption band in the 0.9 – 1.0 µm wavelength range.	
Yb ₂ O ₃	9.2		2335			○ ●														~1.90		
Zn	7.1	340	400	420	907																	
ZnF ₂	5.0	600	680	872																		
ZnO	5.6	1030	1170	1975			○													~2		
ZnS	4.1	950	1070	1850 ¹	1665	● ●												0.4	14	2.39 ~3.80	~2.22 ~1.0 · 10 ⁻⁵	H- or M-index material for IR applications or H-index material for holographic coating applications. Hoch- oder mittelbrechendes Material für IR-Anwendungen oder hochbrechendes Material für holographische Beschichtungen. 红外应用的高或中折射率材料或全息镀膜应用的高折射率材料。 ¹ at a pressure of 10 at. ¹ bei einem Druck von 10 at. ¹ 压力为10个大气压。
ZnSe	5.4	~700				●												0.6	15	2.55 – 2.65 ~0.50	~2.41	H- or M-index material for IR applications. Hoch- oder mittelbrechendes Material für IR-Anwendungen. 红外应用的高或中折射率材料。
ZnTe	6.3	~1100		1238																~3.10 ~0.90	~2.80 ¹	IR applications. IR-Anwendungen. 红外应用。 ¹ n value at 1 µm. ¹ n-Wert bei 1 µm. ¹ 1 µm处的n 值。
Zr	6.5	2370	2620	1852	4377	●		●			○ ○											
ZrC	6.7	~3000		3540	5100	● ○																
ZrF ₄	4.4	520	580	~600	908						● ●									~1.60		

General Material & Evaporation Technical Data |

Allgemeine material- & aufdampftechnische Daten |

基本材料与蒸发技术数据

Coating material	Theoretical density at 20°C	Temperature in °C at vapor pressure in mbar	Melting point	Boiling point	Type of Evaporation	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions			Film transparency range typically used/useful	Film refractive index n Extinction coefficient k	Remarks															
Beschichtungs-material	Theoretische Dichte bei 20°C	Temperatur in °C bei Dampfdruck in mbar	Schmelzpunkt	Siedepunkt	Art der Verdampfung		Spezifische Aufdampfbedingungen			Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitssbereich	Schichtbrezahl n Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen * Ursprung des Wertes unbestimmt.															
镀膜材料	理论密度 (20°C)	特定蒸汽压温度 (°C) mbar	熔点	沸点	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行	特定的蒸发条件			典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n 薄膜消光系数 k	备注 * 数据来源不明确。															
	g/cm³	10⁻²	10⁻¹	°C	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值													
							E-gun possible Elektronenstrahlkanone möglich 电子枪可行	Directly from Cu crucible Direkt aus Cu-Tiegel Cu坩埚蒸发	Liner material Tiegeleinsatzmaterial 坩埚材质	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉积前低压必要性	Reactive gas pressure Reaktivgasdruck 反应气体必要性																
							W	Mo	Ta	C	Al₂O₃	BN	Boat possible Schiffchen möglich 舟可行	W	Mo	Ta											
ZrO	6.4 *	2000	2200	~2200 *	●		●						●			●	●	<100°C	100 – 200°C	200 – 300°C	desirable/ indispensable 可能	0.34	7	1.92 – 2.07		Film composition: ZrO ₂ (H-index material for NUV-VIS-NIR applications). Schichtzusammensetzung: ZrO ₂ (Hochbrechendes Material für NUV-VIS-NIR-Anwendungen). 薄膜成分: ZrO ₂ (近紫外-可见-近红外应用的高折射率材料)。	
ZrO ₂	5.6	2400	2600	2700 – 2875	4300 – 5000	○	○	●					○ ○			●	●	●	●	●	●	●	0.34	7	1.92 – 2.07		H-index material for NUV-VIS-NIR applications. Hochbrechendes Material für NUV-VIS-NIR-Anwendungen. 近紫外-可见-近红外应用的高折射率材料。

Technical Data and Application Guidelines for Special Materials |

Technische Daten und Applikationshinweise für Spezialmaterialien |

特殊材料技术数据与应用指南

Coating material	Composition	Form	Theoretical density at 20°C	Typical evaporation temperature	Type of Evaporation	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible ● = sehr gut, ○ = möglich	Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich	Specific evaporation conditions												Film transparency range typically used/useful	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks					
								Spezifische Aufdampfbedingungen						特定的蒸发条件														
Beschichtungs-material	Zusammen-setzung	Form	Theoretische Dichte bei 20°C	Typische Verdampfungstemperatur	Art der Verdampfung	Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich															Typischerweise genutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitbereich	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen				
镀膜材料	成分	形式	理论密度 (20°C)	典型的蒸发温度	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行															典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n	薄膜消光系数 k	备注				
								E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟																			
			g/cm³	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Sublimation 升华	Dissociation Dissociation 离解	E-gun possible Elektronenstrahlkanone möglich 电子枪可行	Directly from Cu crucible Direkt aus Cu-Tiegel 从Cu坩埚	Liner material Tiegeleinsatzmaterial 坩埚材质	Boat material Schiffchenmaterial 舟材质	W	Mo	Ta	C	Al₂O₃	BN	W	Mo	Ta	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Low residual pressure Niedriger Basisdruck 沉没前低压必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值		
Mara	Al₂O₃	4.0	-2000 - 2200	●			●													●	<100°C	●	○	●	~0.19	~7	1.60 - 1.68	
Lida	La-Nb-Oxide	granules	6.1	~2000	●		●			○									●	●	●	●	●	0.35	10	2.10 ¹	¹ At substrate temperature 250°C. ¹ Bei 250°C Substrattemperatur. ¹ 250°C基材温度。	
Lati S	La-Ti-Oxide	granules	5.9 - 6.2	~2100 - 2200	●		●			●					○ ¹	○ ¹				●	●	●	●	●	0.38	7	1.90 - 2.12	Reduced film stress. Reducierte Schichtspannung. 降低的薄膜应力。 ¹ W boat only for very small quantities. ¹ W-Schiffchen nur für sehr kleine Materialmengen. ¹ 少量时可使用W舟蒸发。
Paso I	Al-Pr-Oxide	granules	4.6	~2100 - 2200	●		●			●									●	○	●	○	●	0.38	9	1.70 ¹	¹ At substrate temperature 250°C. ¹ Bei 250°C Substrattemperatur. ¹ 250°C基材温度。	
Paso II	Al-Pr-Oxide	granules	5.2	~2100 - 2200	●		●			●									●	○	●	○	●	0.38	9	1.80 ¹	¹ At substrate temperature 250°C. ¹ Bei 250°C Substrattemperatur. ¹ 250°C基材温度。	
Paso III	Al-Pr-Oxide	granules	5.9	~2100 - 2200	●		●			●									●	○	●	○	●	0.38	9	1.90 ¹	¹ At substrate temperature 250°C. ¹ Bei 250°C Substrattemperatur. ¹ 250°C基材温度。	
Orsit	SiO ₂	granules	2.2	~2000 - 2200	●	●	●			●									○	○	●	●	○	●	<0.2	9	1.45 - 1.48	
Lima	Si-Al-Oxide	granules, tablets	~2.2	~2000 - 2200	●	●	●			●									○	○	●	●	○	●	~0.19	~7	1.47 - 1.495	Replacement for SiO ₂ , H ₂ O diffusion barrier. Environmentally resistant film. Ersatz für SiO ₂ , H ₂ O-Diffusionssperre. Schicht mit guter Umweltstabilität. 可替代SiO ₂ 。防水性好。 环境稳定性好。
Flexo	SiO	tablets	2.1	~1000 - 1200	●		●			●	●								● ¹	● ²	●	●	●	● ¹	0.4 ¹ 0.7 ²	8	1.50 - 1.60 ¹	¹ Fully oxidized film. ¹ Völlig oxidierte Schicht. ¹ 完全氧化膜层。 ² Reduced film. ² Reduzierte Schicht. ² 还原型膜层。
Rena	Ta ₂ O _{5-x}	granules	~8.9	~1900 - 2100	●		●			●									○		●	●	●	●	0.35	10	2.07 - 2.13	
Rena	Ta ₂ O _{5-x}	discs	~8.9	~1900 - 2100	●		●			●									○		●	●	●	●	0.35	10	2.07 - 2.13	
Ta ₂ O ₅ Laser Grade	Ta ₂ O ₅	granules, tablets	8.2	~2000 - 2200	●		●			●									●		●	●	●	●	0.35	10	2.07 - 2.13	
Ta ₂ O ₅ Laser Grade	Ta ₂ O ₅	discs	8.2	~2000 - 2200	●		●			●									●		●	●	●	●	0.35	10	2.07 - 2.13	

Technical Data and Application Guidelines for Special Materials |

Technische Daten und Applikationshinweise für Spezialmaterialien |

特殊材料技术数据与应用指南

Coating material	Composition	Form	Theoretical density at 20°C	Typical evaporation temperature	Type of Evaporation	Evaporation source (typical) ● = very good, ○ = possible ● = sehr gut, ○ = möglich	Sublimation Schmelzen 熔化	Dissociation Sublimation 升华	E-gun Elektronenstrahlkanone 电子枪	Boat Schiffchen 舟	Specific evaporation conditions						Film transparency range typically used/useful	Film refractive index n	Extinction coefficient k	Remarks	
											Spezifische Aufdampfbedingungen										
Beschichtungs-material	Zusammen-setzung	Form	Theoretische Dichte bei 20°C	Typische Verdampfungstemperatur	Art der Verdampfung	Verdampfungsquelle (typisch) ● = sehr gut, ○ = möglich					特定的蒸发条件						Typischerweise ge-nutzter/nützlicher Schichtdurchlässigkeitsbereich	Schichtbrechzahl n	Extinktionskoeffizient k	Bemerkungen	
镀膜材料	成分	形式	理论密度 (20°C)	典型的蒸发温度	蒸发类型	典型蒸发源 ● = 非常好, ○ = 可行					典型的蒸发条件						典型使用的薄膜透光范围	薄膜折射率 n	薄膜消光系数 k	备注	
			g/cm³	°C	Melting Schmelzen 熔化	Sublimation Dissociation 升华	E-gun possible Elektronenstrahlkanone möglich 电子枪可行	Directly from Cu crucible Direkt aus Cu-Tiegel 从Cu坩埚	Liner material Tiegeleinsatzmaterial 坩埚材质	Boat possible Schiffchen möglich 舟可行	Preparation of base melt (premelt) Vorschmelzen 预熔必要性	Substrate temperature range Substrattemperaturbereich 基片温度范围	Ion or plasma assistance Ionen- oder Plasma-Unterstützung 离子源或等离子体辅助	low niedrig 低值	high hoch 高值						
Dralo	Ti-Al-Oxide	granules	4.5	~1700 - 1800	●		●			●	W Mo Ta C Al₂O₃ BN	W Mo Ta	<100°C Niedriger Basisdruck 沉没前低压必要性	100 - 200°C Reaktionsgasdruck 反应气体必要性	200 - 300°C Reaktionsgasdruck 反应气体必要性	desirable/ indispensable 可能	possible 可能	0.4 7	2.04 - 2.30		Reduced film stress. Reducierte Schichtspannung. 降低的薄膜应力。
Alvirit	Ti-Nb-Oxide	granules	4.0	~1800 - 1900	●		●		●				●	●	●	○	●	0.39 8 - 10	2.05 - 2.45		Reduced film stress. Reducierte Schichtspannung. 降低的薄膜应力。
Ida	Ti-Pr-Oxide	granules	6.0	~2200 - 2400	●		●		●				●	●	○	●	●	0.4 11	2.01 - 2.15		
Roma	Zr-Ta-Oxide	granules	6.8	~2100	○ ●		●		●				●	●	●	●	○	0.35 10	2.05 - 2.10		Replacement for ZrO₂ or TiO₂. H₂O diffusion barrier. Environmentally resistant film. Ersatz für ZrO₂ oder TiO₂. H₂O-Diffusionssperre. Schicht mit guter Umweltstabilität. 可替代ZrO₂或TiO₂。优秀的防水性、环境稳定性层膜。
Roma Tab	Zr-Ta-Oxide	tablets	6.8	~2100	○ ●		●		●				●	●	●	●	●	0.35 10	2.05 - 2.10		Replacement for ZrO₂ or TiO₂. H₂O diffusion barrier. Environmentally resistant film. Ersatz für ZrO₂ oder TiO₂. H₂O-Diffusionssperre. Schicht mit guter Umweltstabilität. 可替代ZrO₂或TiO₂。防水性好。环境稳定性好。
Zr-Ti-Oxide	Zr-Ti-Oxide	granules, tablets	~5.1	~1900 - 2200	● ●		● ●		● ●				●	●	●	●			~2.10 ¹		1 At substrate temperature 250°C. 1 Bei 250°C Substrattemperatur. 1 250°C基材温度。
IR-F625	Y-Ba-Fluoride	granules	~5.0	~1200 - 1300	● ●		● ●		● ●				●	●	●	●	~0.19 12	1.47 - 1.52	1.28 - 1.42	Reduced film stress. Alternative to ThF₄ in broad-band IR applications. Reduzierte Schichtspannung. Alternative zu ThF₄ in breitbandigen IR Anwendungen. 降低的薄膜应力。 宽带红外应用时可替代ThF₄。	
IR-F900	Yb-Ca-Fluoride	granules	~7.0	~1150 - 1250	● ●		● ●		● ●				●	●	●	●	0.2 12	1.50 - 1.55	1.30 - 1.36	Reduced film stress. Alternative to ThF₄ in broad-band IR applications. Reduzierte Schichtspannung. Alternative zu ThF₄ in breitbandigen IR Anwendungen. 降低的薄膜应力。 宽带红外应用时可替代ThF₄。	

Application Matrix for Optical Materials |

Anwendungsmatrix für optische Materialien |


光学材料的应用领域

Substance Substanz 材料	Composition Zusammen- setzung 成分	Transparency range Durchlässigkeitss- bereich 透光范围																																												
		UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	Antireflection coatings Entspiegelungen 减反射膜			Heat reflectors/dielectric mirrors Wärmeabschafffilter/ dielektrische Spiegel 热反射膜 / 介电镜			Dichroics Farbfilter 二向色滤光片			Narrowband filters Schmalband Filter 窄带滤光片			Polarizers 偏光镜 分束镜			Beamsplitters Strahlteiler			Laser coatings Beschichtungen für Lasieranwendungen 激光镀膜			Antistatic, conductive layer Antistatische und leitfähige Schichten 防静电 / 导电膜			Adhesion promoters Halbvermittler 粘接促进材料			Coatings on plastics ^{a)} Bedampfungen auf Kunststoffen ^{a)} 塑料基片镀膜 ^{a)}			Color & sun-protection coatings Schmutz- / wasserabweisende Schichten 彩色 / 防晒镀膜			Electrochromic coatings Electrochrome Beschichtungen 电致变色镀膜			Easy to clean coatings Schmutz- / wasserabwesende Schichten 易清洁镀膜			Metallic reflectors Metallische Spiegelschichten 金属反射镜		
		UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$	UV-Coating $\lambda < 380 \text{ nm}$	Vis-Coating $\lambda 380 - 800 \text{ nm}$	IR-Coating $\lambda > 800 \text{ nm}$																		
Oxides Oxide 氧化物																																														
Aluminium oxide	Al_2O_3	●	●	●	●	●																																								
Mara	Al_2O_3	●	●	●	●	●																																								
Cerium oxide	CeO_2	●	●	●																																										
Chromium oxide	Cr_2O_3		●	●	●																																									
Hafnium oxide	HfO_2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
ITO 83/17	In-Sn-oxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
ITO 90/10	In-Sn-oxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Lida	La-Nb-oxide	●	●	●	●	●																																								
Lati S	La-Ti-oxide	●	●	●	●	●	○	○																																						
Magnesium oxide	MgO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Niobium oxide	$\text{Nb}_{2\text{O}}_{5-x}$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Niobium oxide	Nb_2O_5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Paso I	Al-Pr-oxide	●	●	●	●	●																																								
Paso II	Al-Pr-oxide	●	●	●	●	●																																								
Paso III	Al-Pr-oxide	●	●	●	●	●																																								
Scandium oxide	Sc_2O_3	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Silicon dioxide	SiO_2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Orsit	SiO_2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
Lima	Al-Si-oxide	●	●	●	●	●																																								
Silicon monoxide	SiO	●	●	●	●	●																																								
Flexo	SiO	●	●	●																																										
Tantalum oxide	Ta_2O_5	●	●																																											

Application Matrix for Optical Materials |

Anwendungsmatrix für optische Materialien |

光学材料的应用领域



This list is not exhaustive. Subject to change without notice.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

这个列表并不详尽。如有变更，恕不另行通知。

thinfilmproducts.unicore.com



Hazard Pictograms and Statements

Risk and Safety Phrases

Contents | Inhalt | 目录

Hazard Pictograms and Statements

Gefahrenpiktogramme und -hinweise

危险性标识与描述

128 – 130

Risk and Safety Phrases

Gefahren- und Sicherheitshinweise

危险和安全条款

131 – 138

Hazard Pictograms and Statements |

Gefahrenpiktogramme und -hinweise | 危险性标识与描述

Substance	Hazard pictograms	UN-number	Remarks	Bemerkungen	备注
Substanz	Gefahren-piktogramme	UN-Nummer			
材料	危险性标识	UN编号			
Oxides Oxide 氧化物					
Niobium oxide Nioboxid 氧化铌	!		Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能引起呼吸道刺激。 可能对水生生物造成长期持续有害影响。
Fluorides Fluoride 氟化物					
Barium fluoride Bariumfluorid 氟化钡	!	UN-Nr. 1564	Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.	吞咽有害。 皮肤接触有害。 吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能引起呼吸道刺激。
Cerium fluoride Cerfluorid 氟化铈	!		Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Gesundheitsgefährlich bei Verschlucken. Gesundheitsgefährlich bei Hautkontakt. Gesundheitsgefährlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	吞咽有害。 皮肤接触有害。 吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能引起呼吸道刺激。 可能对水生生物造成长期持续有害影响。
Cryolite Kryolith 冰晶石	!, !, !	UN-Nr. 1759	Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	吞咽有害。 吸入有害。 长期或重复接触会对器官造成伤害。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
Dysprosium fluoride Dysprosiumfluorid 氟化镝	!		Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.	吞咽有害。 皮肤接触有害。 吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能引起呼吸道刺激。
Lanthanum fluoride Lanthanfluorid 氟化镧	!		Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause harm to breast-fed children. May cause respiratory irritation. May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Atemwege reizen. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	吞咽有害。 皮肤接触有害。 吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能对母乳喂养的儿童造成伤害。 可能引起呼吸道刺激。 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

Substance	Hazard pictograms	UN-number	Remarks	Bemerkungen	备注
Substanz	Gefahren-piktogramme	UN-Nummer			
材料	危险性标识	UN编号			
Magnesium fluoride					
Magnesium fluoride Magnesiumfluorid 氟化镁	!		Warning Achtung 警告	Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause harm to breast-fed children. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Atemwege reizen.
Neodymium fluoride					
Neodymium fluoride Neodymfluorid 氟化钕	!		Warning Achtung 警告	Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.
Ytterbium fluoride					
Ytterbium fluoride Ytterbiumfluorid 氟化镱	!		Warning Achtung 警告	Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.
Yttrium fluoride					
Yttrium fluoride Yttriumfluorid 氟化钇	!		Warning Achtung 警告	Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.

Hazard Pictograms and Statements |

Gefahrenpiktogramme und -hinweise | 危险性标识与描述

Substance	Hazard pictograms	UN-number	Remarks	Bemerkungen	备注
Substanz	Gefahren-piktogramme	UN-Nummer			
材料	危险性标识	UN编号			
Pure Metals/Semiconductors Reine Metalle/Halbleiter 纯金属/半导体					
Aluminium Granulate <1 mm		UN-Nr. 1396	Catches fire spontaneously if exposed to air.	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.	暴露在空气中会自燃。
Aluminium Granulat <1 mm	Danger Gefahr 危险		In contact with water releases flammable gases.	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.	遇水放出易燃气体。
铝 <1 mm			May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	可能对水生生物造成长期持续有害影响。
Nickel			May cause an allergic skin reaction.	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	可能导致皮肤过敏反应。
Nickel			Suspected of causing cancer.	Kann vermutlich Krebs erzeugen.	怀疑会致癌。
镍	Danger Gefahr 危险		Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.	长期或重复接触会对器官造成伤害。
Titanium Granulate <1 mm		UN-Nr. 2878	Flammable solid.	Entzündbarer Feststoff.	易燃固体。
Titan	Warning Achtung 警告		May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	可能对水生生物造成长期持续有害影响。
钛 <1 mm					
Zirconium Granulate <1 mm		UN-Nr. 2008	Self-heating in large quantities; may catch fire.	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.	数量大时自热；可能燃烧。
Zirkon	Danger Gefahr 危险		May cause long lasting harmful effects to aquatic life.	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.	可能对水生生物造成长期持续有害影响。
锆 <1 mm					
Precious Metals Edelmetalle 贵金属					
Silver Granulate <1 mm		UN-Nr. 3077	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
Silber Granulat <1 mm	Warning Achtung 警告				
银 <1 mm					
Chemicals for CVD processes Chemikalien für CVD-Prozesse CVD使用的化学品					
Protectyl		UN-Nr. 1993	Highly flammable liquid and vapor.	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.	高度易燃液体和蒸气。
Protectyl	Danger Gefahr 危险		Very toxic to aquatic life.	Sehr giftig für Wasserorganismen.	对水生生物毒性极大。
Protectyl					

Risk and Safety Phrases

R-Phrases	Indication of Partical Risks
R39/24/25	Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
R39/25	Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.
R39/26	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.
R39/26/27	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
R39/26/27/28	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R39/26/28	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
R39/27	Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
R39/27/28	Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
R39/28	Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.
R4	Forms very sensitive explosive metallic compounds.
R40	Limited evidence of a carcinogenic effect.
R41	Risk of serious damage to eyes.
R42	May cause sensitisation by inhalation.
R42/43	May cause sensitisation by inhalation and skin contact.
R43	May cause sensitisation by skin contact.
R44	Risk of explosion if heated under confinement.
R48/20/21/22	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R48/20/22	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
R48/21	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
R48/21/22	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
R48/22	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R48/23	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
R48/23/24	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
R48/23/24/25	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R48/23/25	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
R48/24	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
R48/24/25	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
R48/25	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
R49	May cause cancer by inhalation.
R5	Heating may cause an explosion.
R50	Very toxic to aquatic organisms.
R50/53	Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R51	Toxic to aquatic organisms.
R51/53	Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R52	Harmful to aquatic organisms.
R52/53	Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R53	May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R54	Toxic to flora.
R55	Toxic to fauna.
R56	Toxic to soil organisms.
R57	Toxic to bees.
R58	May cause long-term adverse effects in the environment.
R59	Dangerous for the ozone layer.
R6	Explosive with or without contact with air.
R60	May impair fertility.
R61	May cause harm to the unborn child.
R62	Possible risk of impaired fertility.
R63	Possible risk of harm to the unborn child.
R64	May cause harm to breastfed babies.
R65	Harmful: may cause lung damage if swallowed.
R66	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
R67	Vapours may cause drowsiness and dizziness.

R-Phrases	Indication of Partical Risks	S-Phrases	Indication of Safety Precautions Required	S-Phrases	Indication of Safety Precautions Required	S-Phrases	Indication of Safety Precautions Required
R68	Possible risk of irreversible effects.	S1	Keep locked up.	S3/9/14	Keep in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).	S48.1	Keep wet with water.
R68/20	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.	S1/2	Keep locked up and out of reach of children.	S3/9/14/49	Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).	S49	Keep only in the original container.
R68/20/21	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.	S12	Do not keep the container sealed.	S3/9/14/49.1	Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from acids.	S5	Keep contents under... (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).
R68/20/21/22	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.	S13	Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.	S3/9/14/49.2	Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from alkali.	S50	Do not mix with ... (to be specified by the manufacturer).
R68/20/22	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.	S14	Keep away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).	S3/9/14/49.3	Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from metals.	S50.1	Do not mix with peroxide activators and reducing agents.
R68/21	Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.	S14.1	Keep away from acids, alkalies, heavy metal salts and reducing substances.	S3/9/14/49.4	Keep only in the original container in a cool well ventilated place away from metal salts.	S50.2	Do not mix with acids.
R68/21/22	Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.	S14.2	From reducing substances (e.g. amines), acids, alkalies and heavy metal compounds (e.g. activators, drying agents, metallic soaps).	S3/9/14/49.5	Store only in the original container in a cool well-ventilated place away from iron, water and alkaline solution.	S50.3	Do not mix with alkali.
R68/22	Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.	S15	Keep away from heat.	S3/9/14/49.6	Store only in the original container in a cool well-ventilated place away from cellulose.	S50.4	Do not mix with other chemicals.
R9	Explosive when mixed with combustible material.	S16	Keep away from sources of ignition - No smoking.	S3/9/14/49.7	Store only in the original container in a cool well-ventilated place away from highly flammable substances.	S51	Use only in well-ventilated areas.
R322	May be harmful if swallowed.	S17	Keep away from combustible material.	S3/9/14.1	Keep in a cool, well-ventilated place away from acids.	S52	Not recommended for interior use on large surface areas.
R340	Some risk of cancer cannot be excluded frequently repeated exposure.	S18	Handle and open container with care.	S3/9/14.2	Keep in a cool, well-ventilated place away from alkali.	S53	Avoid exposure - obtain special instructions before use.
		S2	Keep out of the reach of children.	S3/9/14.3	Keep in a cool, well-ventilated place away from metals.	S56	Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.
		S20	When using do not eat or drink.	S3/9/14.4	Keep in a cool, well-ventilated place away from iron, water, alkali.	S57	Use appropriate container to avoid environmental contamination.
		S20/21	When using do not eat, drink or smoke.	S3/9/14.5	Keep in a cool, well-ventilated place away from cellulose.	S59	Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.
		S21	When using do not smoke.	S3/9/14.6	Keep in a cool, well-ventilated place away from highly flammable substances.	S6	Keep under ... (inert gas to be specified by the manufacturer).
		S22	Do not breathe dust.	S3/9/14.7	Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from static discharges.	S60	This material and its container must be disposed of as hazardous waste.
		S23	Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).	S3/9/49	Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.	S61	Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.
		S23.1	Do not breathe vapour/aerosol.	S30	Never add water to this product.	S62	If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.
		S23.2	Do not breathe gas/vapour.	S33	Take precautionary measures against static discharges.	S63	In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.
		S23.3	Do not breathe gas/vapour/aerosol.	S35	This material and its container must be disposed of in a safe way.	S64	If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).
		S23.4	Do not breathe vapour.	S36	Wear suitable protective clothing.	S7	Keep container tightly closed.
		S23.5	Do not breathe aerosol.	S36/37	Wear suitable protective clothing and gloves.	S7/47	Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer).
		S23.6	Do not breathe gas.	S36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.	S7/8	Keep container tightly closed and dry.
		S23.7	Do not breathe smoke.	S36/39	Wear suitable protective clothing and eye/face protection.	S7/9	Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.
		S24	Avoid contact with skin.	S37	Wear suitable gloves.	S8	Keep container dry.
		S24/25	Avoid contact with skin and eyes.	S37/39	Wear suitable gloves and eye/face protection.	S9	Keep container in a well-ventilated place.
		S25	Avoid contact with eyes.	S38	In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.	S29/56	Do not empty into drains; dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
		S26	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.	S39	Wear eye/face protection.		
		S27	Take off immediately all contaminated clothing.	S4	Keep away from living quarters.		
		S27/28	After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of ... (to be specified by the manufacturer).	S40	To clean the floor and all objects contaminated by this material, use ... (to be specified by the manufacturer).		
		S27/28.1	After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of water.	S40.1	To clean the floor and all objects contaminated by this material, use plenty of water.		
		S27/28.2	After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of water and soap.	S40.2	To clean the floor and all objects contaminated by this material, use diluted alcaline solution.		
		S28	After contact with skin, wash immediately with plenty of ... (to be specified by the manufacturer).	S40.3	To clean the floor and all objects contaminated by this material, use iodized active carbon.		
		S28.1	After contact with skin, wash immediately with plenty of water.	S41	In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.		
		S28.2	After contact with skin, wash immediately with water and soap.	S42	During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).		
		S28.3	After contact with skin, wash immediately with acetic acid 3 % and plenty of water.	S42.1	During fumigation wear suitable respiratory equipment.		
		S28.4	After contact with skin, wash immediately with polyethylene glycol, followed by plenty of water.	S42.2	During spraying wear suitable respiratory equipment.		
		S28.5	After contact with skin, wash off immediately with cooking oil or acetic acid 0.5---1 %, then cleanse thoroughly with soap and water.	S43	In case of fire, use ... (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add 'Never use water').		
		S28.6	After contact with skin, wash immediately with plenty of polyethylene glycol/ethanol (1:1).	S43.1	For extinguishing, use sand, earth, powder or foam.		
		S28.7	After contact with skin, wash immediately with plenty of cuprous sulphate solution 2%.	S43.2	Never use water.		
		S28.8	After contact with skin, wash immediately with plenty of Lutrol.	S43.3	For extinguishing, use water.		
		S28.9	After contact with skin, wash immediately with plenty of propylene glycol.	S43.4	For extinguishing, use dry sand.		
		S28.10	After contact with skin, wash immediately with plenty of propylene glycol 400 (Roticlean).	S43.5	For extinguishing, use extinguishing powder or sand.		
		S28.11	After contact with skin, wash immediately with plenty of water.	S43.6	For extinguishing, use foam.		
		S29	Do not empty into drains.	S45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).		
		S29/35	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.	S46	If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.		
		S3/14	Keep in a cool place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).	S47	Keep at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer).		
		S3/14.1	Keep in a cool place away from acids.	S47/49	Keep only in the original container at a temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer).		
		S3/14.2	Keep in a cool place away from alkali.	S47/49.1	Store only in the original container at a temperature not exceeding:		
		S3/14.3	Keep in a cool place away from metals.	S48	Keep wet with ... (appropriate material to be specified by the manufacturer).		
		S3/14.4	Keep in a cool place away from metal salts.				
		S3/14.5	Keep in a cool place away from iron, water, alkali.				
		S3/7	Keep container tightly closed in a cool place.				
		S3	Keep in a cool place.				

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrgut wird in diesem Katalog gemäss den EG-Richtlinien mit folgenden R-Sätzen (Gefahrenhinweise) und S-Sätzen (Sicherheitsratschläge) gekennzeichnet. Für vollständige und aktuelle Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge beachten Sie bitte jeweils auch das MSDS.

R-Sätze	Gefahrenhinweise
R1	In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
R10	Entzündlich.
R11	Leichtentzündlich.
R12	Hochentzündlich.
R14	Reagiert heftig mit Wasser.
R14/15	Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
R15	Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
R15/29	Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.
R16	Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.
R17	Selbstentzündlich an der Luft.
R18	Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.
R19	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
R2	Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.
R20	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R20/21/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R20/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R21	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.
R21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R23	Giftig beim Einatmen.
R23/24	Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R23/24/25	Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R23/25	Giftig beim Einatmen und Verschlucken.
R24	Giftig bei Berührung mit der Haut.
R24/25	Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R25	Giftig beim Verschlucken.
R26	Sehr giftig beim Einatmen.
R26/27	Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R26/27/28	Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R26/28	Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.
R27	Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.
R45	Kann Krebs erzeugen.
R46	Kann vererbbare Schäden verursachen.
R48	Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.
R48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
R48/20/21	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.
R7	Kann Brand verursachen.
R8	Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
R27/28	Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
R28	Sehr giftig beim Verschlucken.
R29	Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
R3	Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.
R30	Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.
R31	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R32	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
R33	Gefahr kumulativer Wirkungen.
R34	Verursacht Verätzungen.
R35	Verursacht schwere Verätzungen.
R36	Reizt die Augen.
R36/37	Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R36/38	Reizt die Augen und die Haut.
R37	Reizt die Atmungsorgane.
R37/38	Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R38	Reizt die Haut.
R39	Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

R-Sätze	Gefahrenhinweise	S-Sätze	Sicherheitsratschläge
R39/23	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.	R57	Unter Verschluss aufbewahren.
R39/23/24	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.	R58	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
R39/23/24/25	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	R59	Behälter nicht gasdicht verschließen.
R39/23/25	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.	R6	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
R39/24	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.	R60	Von ... fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).
R39/24/25	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	R61	Angebote.
R39/25	Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.	R62	Von starken Säuren, Laugen, Schwermetallsalzen und reduzierenden Stoffen fernhalten.
R39/26	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.	R63	Von reduzierenden Substanzen (z.B. Aminen), Säuren, Alkalien und Schwermetallverbindungen (z.B. Beschleuniger, Trocknungsmittel, Metallseifen) fernhalten.
R39/26/27	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.	R64	Von ... fernhalten.
R39/26/27/28	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	R65	Von Hitze schützen.
R39/26/28	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.	R66	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
R39/27	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.	R67	Von brennenden Stoffen fernhalten.
R39/27/28	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	R68	Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
R39/28	Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.	R68/20	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
R4	Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.	R68/20/21	Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
R40	Verdacht auf krebszerzeugende Wirkung.	R68/20/21/22	Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.	R68/20/22	Staub nicht einatmen.
R42	Sensibilisierung durch Einatmen möglich.	R68/21	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).
R42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.	R68/21/22	Dampf/Aerosol nicht einatmen.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.	R68/22	Gas/Dampf nicht einatmen.
R44	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.	R9	Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
R48/20/21/22	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	R322	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.
R48/20/22	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.	R340	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.
R48/20/22	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.	S23.1	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.
R48/21	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei Berührung mit der Haut.	S23.2	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.
R48/21/22	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.	S23.3	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.
R68/22	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.	S23.4	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.
R9	Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.	S23.5	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.
R322	Mäßig gesundheitsschädlich (nur Schweden).	S23.6	Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.
R340	Verdacht auf krebszerzeugende Wirkung (nur Schweden, anstatt R40).	S24	Rauch nicht einatmen.
		S25	Berührung mit der Haut vermeiden.
		S26	Berührung mit den Augen vermeiden.
		S27	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
		S27/28	Beschmutzte, getränkete Kleidung sofort ausziehen.
		S27/28.1	Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkete Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
		S27/28.2	Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkete Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
		S28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben).
		S28.1	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
		S28.2	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
		S28.3	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Essigsäure 3% und viel Wasser.
		S28.4	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser.
		S28.5	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Speiseöl oder 0,5 - 1%-iger Essigsäure, dann gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
		S28.6	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Polyethylenglykol/Ethanol (1:1).
		S28.7	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Kupfersulfatlösung 2%.
		S28.8	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Lutrol.
		S28.9	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Polypropylenglykol.
		S28.10	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser/Polyethylenglykol 400 (Roticlean).
		S28.11	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Neutralseife.
		S29	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
		S29/35	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
		S3/14	An einem kühlen, von ... entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).
		S3/14.1	An einem kühlen, von Säuren entfernten Ort aufbewahren.
		S3/14.2	An einem kühlen, von Laugen entfernten Ort aufbewahren.
		S3/14.3	An einem kühlen, von Metallen entfernten Ort aufbewahren.

危险和安全条款

S-Sätze	Sicherheitsratschläge	S-Sätze	Sicherheitsratschläge
S3/14.4	An einem kühlen, von Metallsalzen entfernten Ort aufbewahren.	S43.2	Kein Wasser verwenden.
S3/14.5	An einem kühlen, von Eisen, Wasser, Lauge entfernten Ort aufbewahren.	S43.3	Zum Löschen Wasser verwenden.
S3/7	Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.	S43.4	Zum Löschen trockenen Sand verwenden.
S3	Kühl aufbewahren.	S43.5	Zum Löschen Löschpulver oder Sand verwenden.
S3/9/14	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).	S43.6	Zum Löschen Schaum verwenden.
S3/9/14/49	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ... aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).	S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
S3/9/14/49.1	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Säuren aufbewahren.	S46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S3/9/14/49.2	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Laugen aufbewahren.	S47	Nicht bei Temperaturen über ...°C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).
S3/9/14/49.3	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Metallen aufbewahren.	S47/49	Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über ...°C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.
S3/9/14/49.4	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Metallsalzen aufbewahren.	S47/49.1	Nur im Originalbehälter aufbewahren bei einer Temperatur von nicht über:
S3/9/14/49.5	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Eisen, Wasser, Lauge aufbewahren.	S48	Feucht halten mit ... (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).
S3/9/14/49.6	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Cellulose aufbewahren.	S48.1	Feucht halten mit Wasser.
S3/9/14/49.7	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren.	S49	Nur im Originalbehälter aufbewahren.
S3/9/14.1	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Säuren aufbewahren.	S5	Unter ... aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).
S3/9/14.2	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Laugen aufbewahren.	S50	Nicht mischen mit ... (vom Hersteller anzugeben).
S3/9/14.3	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Metallen aufbewahren.	S50.1	Nicht mischen mit Peroxidbeschleunigern und Reduktionsmitteln.
S3/9/14.4	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Metallsalzen aufbewahren.	S50.2	Nicht mischen mit Säuren.
S3/9/14.5	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Eisen, Wasser, Lauge aufbewahren.	S50.3	Nicht mischen mit Laugen.
S3/9/14.6	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Cellulose aufbewahren.	S50.4	Nicht mischen mit anderen Chemikalien.
S3/9/14.7	An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren.	S51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S3/9/49	Niemals Wasser hinzugießen.	S52	Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.
S30	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.	S53	Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
S33	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.	S56	Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.
S35	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.	S57	Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
S36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.	S59	Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.
S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	S6	Unter ... aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).
S36/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	S6.1	Unter Stickstoff aufbewahren.
S37	Geeignete Schutzhandschuhe tragen.	S6.2	Unter Argon aufbewahren.
S37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	S60	Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S38	Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.	S61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
S39	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	S62	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
S4	Von Wohnplätzen fernhalten.	S7	Behälter dicht geschlossen halten.
S40	Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit ... reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).	S7/47	Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über ...°C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).
S40.1	Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit viel Wasser reinigen.	S7/8	Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
S40.2	Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit verdünnter Lauge reinigen.	S7/9	Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S40.3	Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Jodkohle reinigen.	S8	Behälter trocken halten.
S41	Explosions- und Brandgase nicht einatmen.	S9	Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S42	Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).	S29/56	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.
S42.1	Beim Räuchern geeignetes Atemschutzgerät anlegen.		
S42.2	Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen.		
S43	Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden. (Wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: „Kein Wasser verwenden“).		
S43.1	Zum Löschen Sand, Erde, Pulver oder Schaum verwenden.		

详细的有害物质和安全数据请参考相应的MSDS。

危险条款	危险提示	危险条款	危险提示
R1	干燥时易爆炸。	R39/27/28	剧毒：皮肤接触和食入能致极严重的不可逆损伤。
R10	易燃。	R39/28	剧毒：食入能致极严重的不可逆损伤。
R11	高度易燃。	R4	形成极敏感的爆炸性金属化合物。
R12	极易燃。	R40	致癌影响的有限证据。
R13	极易燃的液化气体。	R40	有致不可逆损伤的可能。
R14	遇水剧烈反应。	R40/20	有害：吸入致不可逆损伤的危险。
R14/15	遇水剧烈反应，产生高度易燃气体。	R40/20/21	有害：食入和皮肤接触致不可逆损伤的危险。
R15	遇水产生高度易燃气体。	R40/20/21/22	有害：吸入、皮肤接触和食入致不可逆损伤的危险。
R15/29	遇水产生高度易燃的有毒气体。	R40/20/22	有害：吸入和食入致不可逆损伤的危险。
R16	与氧化性物质混合会发生爆炸。	R40/21	有害：皮肤接触有致不可逆损伤的危险。
R17	在空气中易自燃。	R40/21/22	有害：食入致不可损伤的危险。
R18	使用时其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。	R40/22	可致眼睛严重损伤。
R19	可能形成爆炸性过氧化物。	R41	吸入致敏。
R2	受撞击、磨擦，遇明火或其它点火源有爆炸危险。	R42	吸入和皮肤接触致敏。
R20	吸入有害。	R42/43	皮肤接触致敏。
R20/21	吸入、皮肤接触和食入有害。	R43	在限制性空间中加热有爆炸危险。
R20/21/22	吸入和食入有害。	R44	可能致癌。
R20/22	吸入有害。	R45	可能导致遗传性生殖损害。
R21	与皮肤接触有害。	R46	可能导致出生缺陷。
R21/22	食入和皮肤接触有害。	R47	长期接触对健康有严重损害。
R215	可能有致癌危险。	R48	长期吸入对健康有严重损害。
R22	食入有害。	R48/20	有害：长期吸入、皮肤接触对健康有严重损害。
R23	吸入有毒。	R48/20/21	有害：长期吸入、食入对健康有严重损害。
R23/24	吸入和皮肤接触有毒。	R48/20/21/22	有害：长期吸入、皮肤接触和食入对健康有严重损害。
R23/24/25	吸入、皮肤接触和食入有毒。	R48/20/22	有害：长期吸入和食入对健康有严重损害。
R23/25	吸入有毒。	R48/21	有害：长期皮肤接触对健康有严重损害。
R24	皮肤接触有毒。	R48/21/22	有害：长期皮肤接触和食入对健康有严重损害。
R24/25	皮肤接触和食入有毒。	R48/22	有害：长期食入对健康有严重损害。
R25	食入有毒。	R48/23	有毒：长期吸入对健康有严重损害。
R26	吸入剧毒。	R48/23/24	有毒：长期吸入、皮肤接触和食入对健康有严重损害。
R26/27	吸入和皮肤接触剧毒。	R48/23/24/25	有毒：长期吸入、食入对健康有严重损害。
R26/27/28	吸入、皮肤接触和食入剧毒。	R48/23/25	有毒：长期皮肤接触和食入对健康有严重损害。
R26/28	吸入和食入剧毒。	R48/24	有毒：长期皮肤接触对健康有严重损害。
R27	皮肤接触剧毒。	R48/24/25	有毒：长期与皮肤接触和吞食入时有严重损害健康的危险。
R27/28	皮肤接触和食入剧毒。	R48/25	有毒：长期食入对健康有严重损害。
R28	食入剧毒。	R49	吸入可能致癌。
R29	遇水产生有毒气体。	R5	加热可能导致爆炸。
R3	受撞击、磨擦，遇明火或其它点火源极易爆炸。	R50	对水生生物剧毒。
R30	使用时高度易燃。	R50/53	对水生生物剧毒，对水生环境可能引起长期有害作用。
R31	遇酸产生有毒气体。	R51	对水生生物有毒。
R313	使皮肤脱脂。	R51/53	对水生生物有毒，对水生环境可能引起长期有害作用。
R32	遇酸产生剧毒气体。	R52	对水生生物有害。
R320	常重复暴露，吸入有害。	R52/53	对水生生物有害，对水生环境可能引起长期有害作用。
R322	如吞下有害。	R53	对水生环境可能引起有长期有害作用。
R33	有毒物蓄积作用。	R54	对植物有毒。
R34	可致灼伤。	R55	对动物有毒。
R340	常重复暴露，则一些致癌危险不能排除。	R56	对土壤生物有毒。
R35	可致严重灼伤。	R57	对蜜蜂有毒。
R36	对眼睛有刺激性。	R58	对环境可能引起长期有害作用。
R36/37	对眼睛和呼吸系统有刺激性。	R59	能破坏臭氧层。
R36/37/38	对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。	R6	不论是否接触空气都会发生爆炸。
R36/38	对眼睛和皮肤有刺激性。	R60	对生育力可能有损害。
R37	对呼吸系统有刺激性。	R61	对胎儿可能有害。
R37/38	对呼吸系统和皮肤有刺激性。	R62	或许损害生育力。
R38	对皮肤有刺激性。	R63	或许对胎儿有损害。
R39	可致极严重的不可逆损伤。	R64	可能对母乳喂养的婴儿有害。
R39/23	有毒：吸入能致极严重的不可逆损伤。	R65	有害：如吞下可能会导致肺部伤害。
R39/23/24	有毒：吸入和皮肤接触能致极严重的不可逆损伤。	R66	重复接触可能会导致皮肤干燥或裂开。
R39/23/24/25	有毒：吸入、皮肤接触和食入能致极严重的不可逆损伤。	R67	蒸气可能会导致睡意与晕眩。
R39/23/25	有毒：吸入和食入能致极严重的不可逆损伤。	R68	有致不可逆损伤的可能。
R39/24	有毒：皮肤接触能致极严重的不可逆损伤。	R68/20	有害：吸入致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/24/25	有毒：皮肤接触和食入能致极严重的不可逆损伤。	R68/20/21	有害：食入和皮肤接触致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/25	有毒：食入能致极严重的不可逆损伤。	R68/20/22	有害：吸入、皮肤接触和食入致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/26	剧毒：吸入能致极严重的不可逆损伤。	R68/21	有害：皮肤接触有致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/26/27	剧毒：吸入和皮肤接触能致极严重的不可逆损伤。	R68/21/22	有害：皮肤接触和食入有致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/26/27/28	剧毒：吸入、皮肤接触和食入能致极严重的不可逆损伤。	R68/22	有害：食入有致极严重的不可逆损伤的危险。
R39/26/28	剧毒：吸入和食入能致极严重的不可逆损伤。	R7	可能引起火灾。
R39/27	剧毒：皮肤接触能致极严重的不可逆损伤。	R8	与可燃物接触可能引起火灾。
		R9	与可燃物混合会发生爆炸。

Our Business Segments | Unsere Geschäftsfelder | 我们的业务领域

安全条款 安全预警的必要提示

S1	上锁保管。
S1/2	上锁保管并避免儿童接触。
S12	不要密封容器。
S13	远离食品、饮料和动物饲料。
S14	远离[***]。
S14	远离酸或碱。
S14	远离高度易燃液体。
S14	远离明火。
S14	远离氧化剂。
S14	远离还原剂。
S14	远离强酸。
S14	远离水。
S15	远离热源。
S16	远离点火源。禁止吸烟。
S17	远离可燃物。
S18	小心开启容器并谨慎操作。
S2	避免儿童接触。
S20	作业场所不得进食或饮水。
S20/21	作业场所不得进食、饮水或吸烟。
S21	作业场所禁止吸烟。
S210	当处于密闭空间时，请使用用于压缩空气或新鲜空气的呼吸装置。
S22	避免吸入粉尘。
S23	避免吸入[***]。
S23	避免吸入烟雾。
S23	避免吸入气体、烟雾或粉尘。
S23	避免吸入气体、蒸气或喷雾。
S23	避免吸入气体。
S23	避免吸入气体、烟雾、蒸气或喷雾。
S23	避免吸入喷雾。
S23	避免吸入蒸气或喷雾。
S23	避免吸入蒸气。
S24	避免与皮肤接触。
S24/25	避免皮肤和眼睛接触。
S25	避免与眼睛接触。
S26	眼睛接触，立即用大量水冲洗，就医。
S27	立即脱去污染的衣着。
S27/28	若与皮肤接触，立即脱去所有污染的衣物，并立即用大量的[***]冲洗。
S27/28	若与皮肤接触，立即脱去所有污染的衣物，并立即用大量的肥皂水冲洗。
S27/28	若与皮肤接触，立即脱去所有污染的衣物，并立即用大量的水冲洗。
S28	若与皮肤接触，立即用大量的[***]冲洗。
S28	若与皮肤接触，立即用大量的肥皂水冲洗。
S28	若与皮肤接触，立即用大量的水冲洗。
S29	禁止排入下水道。
S29/35	勿倾倒该物质于下水道中，必须以安全方式处理该物质及其容器。
S29/56	在有害废物收集点处理本品及其容器，禁止直接排入下水道。
S3	在阴凉处保存。
S3/14	请置阴凉处保存，远离[***]。
S3/14	保持在凉爽处，远离酸或碱。
S3/14	保持在凉爽处，远离高度易燃液体。
S3/14	保持在凉爽处，远离明火。
S3/14	保持在凉爽处，远离氧化剂。
S3/14	保持在凉爽处，远离还原剂。
S3/14	保持在凉爽处，远离强酸。
S3/14	保持在凉爽处，远离水。
S3/7	保持容器密闭并在阴凉处保存。
S3/7/9	保持容器密闭并在阴凉、通风处保存。
S3/9	在阴凉、通风良好处保存。
S3/9/14	请置阴凉、通风良好处保存，远离[***]。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离酸或碱。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离高度易燃液体。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离明火。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离氧化剂。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离还原剂。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离强酸。
S3/9/14	保持在凉爽与通风良好处，远离水。
S3/9/14/49	请保存在原有的容器中并置于阴凉、通风良好处、远离[***]。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离酸或碱。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离高度易燃液体。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离明火。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离氧化剂。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离还原剂。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离还原剂。

安全条款 安全预警的必要提示

S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离强酸。
S3/9/14/49	保持在原有的容器中并置于凉爽、通风良好处、远离水。
S3/9/49	用原容器盛装，并保存在阴凉、通风处，远离… (制造商指定的物品)。
S30	切勿加水到该产品中。
S33	采取防静电措施。
S34	避免撞击或摩擦。
S35	采用安全的方法处理本品及其容器。
S36	穿适当的防护服。
S36/37	穿适当的防护服，戴适当的防护手套。
S36/37/39	请穿戴适当防护衣物、手套和眼睛/脸防护设备。
S36/39	请穿戴适当防护衣物和眼睛/脸防护设备。
S37	戴适当的防护手套。
S37-39	请戴手套和眼睛/脸防护设备。
S38	通风不良时，佩戴适当的呼吸防护器具。
S39	请戴眼睛/脸防护设备。
S4	远离生活区。
S40	使用[***]剂清洁遭该物质污染的地板及所有物品。
S40	使用洗涤剂溶液清洁遭该物质污染的地板及所有物品。
S40	使用惰性吸附剂清洁遭该物质污染的地板及所有物品。
S40	使用适合的清洁剂清洁遭该物质污染的地板及所有物品。
S41	避免吸入火灾或爆炸烟雾。
S42	消毒/喷洒时，请戴上适当的呼吸装置。
S43	发生火灾时，禁止使用水灭火。
S43	如遇火灾，请用[***]。
S43	发生火灾时，使用抗醇型泡沫灭火。
S43	发生火灾时，使用二氧化碳灭火。
S43	发生火灾时，使用化学干粉灭火。
S43	发生火灾时，使用特殊的金属火灾干粉灭火。
S43	发生火灾时，使用雾状水灭火。
S43	发生火灾时，使用水、化学干粉或二氧化碳灭火。
S43	如有不适感，就医治疗(如有可能，出示该物品的标签)。
S43	发生事故或感觉不适时，立即就医治疗(如有可能，出示该物品的标签)。
S44	食入，立即就医治疗并出示该物品的盛装容器或标签。
S45	食入，立即就医治疗并出示该物品的盛装容器或标签。
S46	在[***] °C度以下保存。
S47	在@%1 °C度以下保存。
S47/49	用原容器盛装，并在[***] °C度以下保存。
S47/49	用原容器盛装，并在@%1 °C度以下保存。
S48	用[*][**]湿润。
S48	用油浸润。
S48	用水浸润。
S49	仅在原容器中保存。
S5	在[***]中保存。
S5	在油中保存。
S50	在水中保存。
S50	禁止和[***]混合。
S50	禁止和还原剂混合。
S50	禁止和锯屑混合。
S51	仅在通风良好处操作。
S52	建议不要在室内大面积使用。
S53	避免吸入，得到专门指导后操作。
S56	在指定的废物收集点处理，不得随意排入下水道或环境中。
S57	为避免泄漏导致环境污染，包装选用要适当。
S59	参考制造商或供应商提供的有关回收与循环利用方面的资料。
S6	在[***]气氛中保存。
S6	在惰性气体气氛中保存。
S6	在氮气或氯气气氛中保存。
S6	在氮气或氯气气氛中保存。
S60	本品及其容器必须按有害废物进行废弃处理。
S61	禁止排入环境。参考使用指南或安全技术说明书。
S62	如果食入，不要催吐，立即就医治疗，并出示该物品的盛装容器或标签。
S63	发生吸入意外时：将患者移至空气新鲜处休息。
S64	若吞下，请用大量水漱口(仅当该人清醒时)。
S7	保持容器密闭。
S7/47	保持容器密闭，并在[***] °C度以下保存。
S7/47	保持容器密闭，并在@%1 °C度以下保存。
S7/8	保持容器密闭且干燥。
S7/9	保持容器密闭并在通风良好处保存。
S8	保持容器干燥。
S9	在通风良好处储存。

At the time of going to press all information in this catalogue is represented to the best of our knowledge. We reserve the right to change specifications due to technical changes.
Die Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntissen. Änderungen aus technischen Gründen sind vorbehalten.
此目录印制时的所有信息为我们已获得的最佳知识。由于技术的变化我们保留改变特定数据的权利。



Please find your local sales partner at:
www.thinfilmp products. umicore.com

Manufacturing sites of Umicore Thin Film Products

Umicore Thin Film Products AG
Alte Landstrasse 8
P.O. Box 364
LI-9496 Balzers
Tel +423 388 73 00
Fax +423 388 74 50
sales.materials@umicore.com
www.thinfilmp products. umicore.com

Umicore JuBo Thin Film Products (Beijing) Co., Ltd.
No. 5 Xingguang the 4th Street
Tongzhou Park, Zhong Guan Cun Science Park,
Tongzhou District
Beijing 101111
P.R. China
Tel +86 10 81508360
Fax +86 10 81508363
sales.materials.bj@ap. umicore.com
www.thinfilmp products. umicore.com

Umicore Thin Film Products Taiwan Co., Ltd.
No. 22, Aly. 4, Ln. 711, Bo'ai St., Zhubei City,
Hsinchu County 302
Taiwan (R.O.C.)
Tel +886 3553 2999
Fax +886 3553 2525
sales.materials.hc@umicore.com
www.thinfilmp products. umicore.com

Umicore Thin Film Products
50 Sims Ave
Providence, RI 02909
USA
Tel +1 401 456 0800
Fax +1 401 421 2419
sales.materials.pr@umicore.com
www.thinfilmp products. umicore.com